



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭИФ КР
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

**БРУСЬЯ ПЕРЕВОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ
КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ШИРОКОЙ КОЛЕИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 9371—90

Издание официальное

БЗ 5—90/376



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

**БРУСЬЯ ПЕРЕВОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ.**

ГОСТ**9371—90****Технические условия**

Timber laminated switch sleepers for wide rail track.
Specifications

ОКП 53 4230**Срок действия с 01.01.91****до 01.01.96**

Настоящий стандарт распространяется на деревянные клееные переводные брусья, предназначенные для укладывания в главные и станционные железнодорожные пути колеи 1520 мм.

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Деревянные клееные переводные брусья (далее — брусья) изготавливают многослойными с вертикальным расположением слоев. В зависимости от конструкции и назначения брусья изготавливают двух типов:

- I — для главных путей;
- II — для станционных путей.

1.2. Конструкция и размеры поперечного сечения брусьев в мм должны соответствовать указанным на черт. 1.

1.3. Форма поперечного сечения брусьев должна быть прямоугольной.

1.4. Длина брусьев должна быть от 3,0 до 5,5 м с градацией 0,25 м.

1.5. Предельные отклонения от номинальных размеров брусьев не должны быть более, мм:

- по длине ± 15 ;
- по толщине ± 3 ;
- по ширине ± 3 .

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Брусья должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Характеристики


2.2.1. Брусья должны изготавляться из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454.

Смешение пород древесины в одном брусе не допускается.

2.2.2. Брусья изготавливают путем склеивания по толщине отдельных слоев, состоящих из заготовок, предварительно склеенных по длине и ширине.

Толщина слоев должна быть от 20 до 40 мм. В одном брусе допускаются слои разной толщины. Разница по толщине отдельных слоев должна быть не более 10 мм.

Слои должны быть расположены параллельно действию рабочей нагрузки, как показано на черт. 1.



B — ширина пласти бруса, *H* — толщина бруса, *P* — рабочая нагрузка

Черт. 1

Изготовление брусьев с горизонтальным расположением слоев не допускается.

2.2.3. Влажность древесины склеиваемых по длине заготовок должна быть не более 22% с досушкой после склеивания до влажности не более 15%.

Влажность древесины склеиваемых по ширине или толщине заготовок не должна быть более 15%.

Разница во влажности отдельных заготовок перед склеиванием не должна превышать 6%.

2.2.4. Качество древесины заготовок для склеивания должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

2.2.5. Брусья типа I (черт. 1) изготавливают из слоев, полученных склеиванием заготовок по длине.

Брусья типа II изготавливают из слоев, полученных склеиванием заготовок по длине и ширине.

Таблица 1

Порок древесины и обработки по ГОСТ 2140	Норма ограничения пороков
1. Сучки а) сросшиеся и частично сросшиеся здоровые: пластевые кромочные ребровые б) несросшиеся и выпадающие: пластевые кромочные в) загнившие, гнилые и табачные	Допускаются размером не более: 1/3 ширины пласти 1/3 толщины кромки 1/4 ширины пласти Не допускаются в наружных слоях Допускаются во внутренних слоях размером не более 20 мм в количестве не более 1 шт. на 1 м длины Не допускаются То же
2. Трещинки: а) пластевые	Допускаются суммарной глубиной не более 1/2 толщины заготовки и протяженностью не более 1/2 длины заготовки Не допускаются
3. Пороки строения древесины: а) наклон волокон б) сердцевина и двойная сердцевина в) сплошная крепь, прорость, пасынок, засмолок г) кармашек	Допускается при отклонении направления волокон от продольной оси заготовки не более 10% Допускается с трещинами глубиной не более 3 мм Не допускаются Допускается не более 3 шт. на 1 м длины
4. Грибные поражения: а) гнили б) заболонные грибные окраски, грибные ядовитые пятна (полосы), плесень	Не допускаются Допускаются размером не более 15% соответствующей площади пласти или кромки Не допускается
5. Червоточина глубокая и сквозная	То же
6. Обзол	»
7. Покоробленности: а) крыловатость и сложная покоробленность б) продольная покоробленность по пласти, по кромке в) поперечная покоробленность	Допускается не более 0,2% длины заготовки Допускается не более 1% ширины заготовки Допускается не более 5% толщины или ширины заготовки
8. Скос пропила	

Примечание.

Пороки древесины по ГОСТ 2140, не указанные в табл. 1, допускаются.

В брусьях типа II наружные слои должны быть склеены по ширине не более чем из двух заготовок, внутренние — не более чем из трех заготовок.