

НИФСИТР ЦСН при МЭ КР  
РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТГОСТ  
11237—65

Государственный  
комитет стандартов,  
мер и измерительных  
приборов СССР

ШКУРКИ ТЕЛЯТ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ  
МЕХОВЫЕ ВЫДЕЛАННЫЕ,  
НАТУРАЛЬНЫЕ ИЛИ КРАШЕНЫЕ  
Dressed natural or dyed fur skins  
of north deer calves

Взамен ОСТ 36757,  
ОСТ 36758 и ОСТ  
36759

Группа М21

1. Настоящий стандарт распространяется на выделанные натуральные или крашеные шкурки телят северного оленя различных возрастных категорий.

2. Шкурки телят северного оленя подразделяются:

а) по возрастным категориям на:

выпорток — шкурки телят-недоносков (выкидышей и выпоротков) с первичным прилегающим матовым волосяным покровом высотой до 1 см;

пыжик — шкурки телят с пышным, мягким, блестящим волосяным покровом, с высокой частой упругой глянцевицей высотой более 1 см и хорошо развитым пухом;

неблюй — шкурки телят с перелинявшим, но не переросшим волосяным покровом и высотой не более 2,5 см;

б) по цвету волосяного покрова — на натуральные (однотонные и пестрые) и крашеные (цветные);

в) по размерам — на I и II (только для шкурок пыжика);

г) по качеству волосяного покрова — на первый, второй и третий сорта;

д) по дефектности — на нормальные и группы А, Б, В.

3. Шкурки выпоротка и пыжика выделывают трубкой или пластом с сохранением меха головы и конечностей, шкурки неблюя — пластом, без сохранения меха головы (до шеи) и конечностей.

4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, хорошо просушенной и пластичной.

5. Волосяной покров должен быть очищен от жира, пыли и других посторонних веществ; у крашеных шкурок — равномерно окрашен, без пятен и непрокрашенных мест.

6. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места и другие дефекты должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне. Швы должны быть преимущественно продольные.

Внесен Государственным  
комитетом по легкой  
промышленности  
при Госплане СССР

Утвержден Государственным  
комитетом стандартов, мер  
и измерительных приборов СССР  
21/IV 1965 г.

Срок введения  
1/I 1966 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 2 коп.

Перепечатка воспрещена

Шкурки, направляемые в промышленную переработку, могут быть не вычинены, но разрывы должны быть зашиты.

7. Швы должны быть сделаны прочными хлопчатобумажными нитками № 40—60 по ГОСТ 6309—59 без захвата волоса в шов, без посадки сторон, с высотой шва не более 1,5 мм. Швы должны быть хорошо разглажены и незаметны со стороны волосяного покрова.

8. По физико-химическим показателям шкурки должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица 1

Показатели	Нормы	Методы испытаний
Содержание влаги в момент отбора проб в %, не более	16,0	ГОСТ 938—45
Температура сваривания кожаной ткани в °С, не менее	60	ГОСТ 938—45
pH водной вытяжки кожаной ткани, не менее	3	ГОСТ 9213—59
Прочность окраски волосяного покрова крашеных шкурок в цветные тона к сухому трению в баллах, не более	2,0	ГОСТ 9210—59

9. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки подразделяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Окраска	Описание окраски волосяного покрова шкурок
<b>Натуральные</b>	
Одноцветная	От темно-коричневого до белого цвета с посветлением на череве
Пестрая	С пезинами (пятнами) другого по сравнению с основной окраской цвета
<b>Крашеные</b>	
Цветная	Однотонные, различных цветов

Примечание. Натуральные шкурки с пезинами на голове и конечностях независимо от размера считают одноцветными.

Шкурки телят северного оленя меховые выделанные,  
натуральные или крашенные

ГОСТ 11237—65

10. В зависимости от размера шкурки пыжика должны соответствовать требованиям табл. 3.

Таблица 3

Размер шкурок	Площадь шкурок, дм <sup>2</sup>	
	натуральных	крашенных
I	Более 15	Более 13
II	Более 7 до 15 вкл.	Более 7 до 13 вкл.

Примечание. Шкурки выпоротка и неблюя по размерам не подразделяют.

11. В зависимости от состояния волосяного покрова шкурки выпоротка, пыжика и неблюя делят на сорта в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Виды шкурок	Характеристика волосяного покрова шкурок по сортам		
	первый	второй	третий
Выпороток	Низкий прилегающий гладкий или волнистый; длина ости до 1 см	—	—
Пыжик	Полноволосый с блестящей частой ровной остью и густым пухом; длина ости более 2 см	Менее полноволосый блестящий с низким редковатым пухом; длина ости от 1 до 2 см вкл., или без ости, но с плотным пухом длиной более 1 см	Рослый поредевший матовый; длина ости более 3 см
Неблюя	Плотный, ровный; длина ости до 2,5 см	Ровный, плотный; длина ости более 2,5 см, или низкий с наличием невылинявшего утробного волоса на боках и краях до 25% площади шкурки	Низкий редковатый, неравномерный по всей площади шкурки с наличием невылинявших волос от 25 до 50% площади шкурки

12. В зависимости от наличия дефектов шкурки телят северного оленя подразделяют на группы в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

Наименования дефектов	Нормальные	Группы дефектности		
		А	Б	В
Общая длина швов, кратная длине шкурки:				
выпороток и пыжик	До 0,5	0,51—1,0	1,1 — 1,5	1,51— 2,0
неблюя	До 0,75	0,76—1,25	1,26— 2,0	2,10— 3,0
Дыры, плешины, вытертые места в общей совокупности в % к площади шкурки	Не допускаются	До 5,0	5,1 —10,0	10,1 —20,0

Примечание. Ломины учитывают по нормам длины швов.

13. В нормальных и дефектных шкурках допускается не более одного из перечисленных дефектов данной группы.

При совокупности различных дефектов допускаются:

в шкурках группы А — два различных дефекта в половинном размере каждый;

в шкурках группы Б — два различных дефекта группы А;

в шкурках группы В — два различных дефекта группы Б или один дефект группы Б и два различных дефекта группы А.

При совокупности одного дефекта высшей и одного дефекта низшей группы шкурки переводят в низшую группу.

14. Отсутствие меха головы и шеи у шкурок выпоротка и пыжика, меха шеи до передних лап у шкурок неблюя понижает оценку шкурок на одну группу дефектности.

15. При определении дефектности не учитывают дефекты, расположенные не далее 2 см от края шкурки.

16. Шкурки телят северного оленя, не соответствующие требованиям, указанным в табл. 4, шкурки с дефектами, превышающими установленный размер для группы В, шкурки пыжика площадью менее 7 дм<sup>2</sup> относят к несортным и сдают по соглашению заинтересованных сторон с зачетом не более 25% стоимости нормальных шкурок первого сорта.

17. Предприятие-поставщик должно гарантировать соответствие выпускаемых шкурок выпоротка, пыжика, неблюя