

Контрольный ЭКЗ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

НИИПР и СТ ЦСМ при МЭИФ КР  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

# ОВЧИНА ШУБНАЯ ВЫДЕЛАННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1821—75

Издание официальное

БЗ 1—96

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

**ОВЧИНА ШУБНАЯ ВЫДЕЛАННАЯ**

Технические условия

**ГОСТ  
1821—75**Dressed fur-coat sheepskin.  
Specifications

ОКП 89 1330

Дата введения **01.01.77**

Настоящий стандарт распространяется на выделанную некрашеную и крашеную, нестриженую и стриженую, необлагороженную и облагороженную, а также с пленочным покрытием шубную овчину. Стандарт не распространяется на шубную каракульскую овчину. (Измененная редакция, Изм. № 1).

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1а. Овчина должна быть выделана в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.1. Овчины должны быть выделаны с сохранением конфигурации и симметрично расправлены.

Овчины, предназначенные для изделий для военнослужащих вырабатываются по технологии, согласованной с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.2. Кожевая ткань овчины должна быть мягкой, однотонной, с ровным по всей площади ворсом (кроме пашин).

1.3. Пленочное покрытие на кожевой ткани должно быть равномерное, однотонное, эластичное и нелипкое.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1975  
© ИПК Издательство стандартов, 1997  
Переиздание с Изменениями

1.4. Волосяной покров должен быть чистым, прочесанным, на стриженных овчинах — равномерно подстриженным высотой не менее 15,0 мм, у облагороженных овчин — блестящим, рассыпчатым, иметь проработанность верхней части волоса не менее  $\frac{1}{3}$  его высоты.

Закрашивание волосяного покрова романовских овчин допускается только в тона, близкие к естественному цвету.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Химические и физико-механические показатели овчин должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Наименования показателей	Нормы
<b>Для кожной ткани</b>	
Температура сваривания, °С, не ниже	80
Массовая доля влаги, %, не более	14,0
Массовая доля окиси хрома, %:	
для овчин хромового дубления	1,5—3,5
для овчин хромсульфитцеллюлозного дубления	1,2—2,5
Массовая доля золы, %, не более	9,0
Массовая доля несвязанных жировых веществ, %, не более	12,0
рН водной вытяжки, не менее:	
для некрашенных овчин	3,3
для крашенных овчин	4,0
Нагрузка при разрыве целой овчины, Н, не менее	250
в том числе для овчины, предназначенной на изделия для военнослужащих, Н, не менее	300
Удлинение полное для целых овчин при напряжении 9,8 МПа, %, не более	30
Устойчивость окраски к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	2
Прочность пленочного покрытия при напряжении 4,9 МПа (0,5 кгс/мм <sup>2</sup> ) и удлинении до 35 %	Не должно трескаться и отслаиваться
Устойчивость пленочного покрытия к сухому трению при 500 оборотах	Не должно стираться
Устойчивость пленочного покрытия к мокрому трению при 100 оборотах	Не должно стираться

Наименования показателей	Нормы
<b>Для волосяного покрова</b>	
Массовая доля несвязанных жировых веществ, %, не более:	
для некрашенных овчин	4,0
для крашенных овчин	3,0
для овчин с облагороженным волосяным покровом	2,0
Устойчивость окраски к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее, для крашенных овчин:	
черного цвета	3
других цветов	4

**Примечание.** Нормы массовой доли окиси хрома, золы и несвязанных жировых веществ даны в пересчете на абсолютно сухое вещество.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

1.6. (Исключен, Изм. № 1).

1.7. В зависимости от вида овчин характеристика их волосяного покрова и кожной ткани должна соответствовать требованиям, установленным в табл. 2.

Таблица 2

Вид овчины	Характеристика волосяного покрова и кожной ткани
Романовская первой группы	<p>Волосяной покров густой, неоднородный, состоящий из пуховых и остевых волос, с перерослостью пуха над остью, с завитками на основной площади.</p> <p>Окраска от светло-серой до темно-серой при разделении штапеля — с признаками голубизны.</p> <p>Допускаются пежины на полях и шейной части; темная полоса, состоящая из черной более грубоватой ости, отличающейся по тонине от основной массы волос, на шее и передней части хребта.</p> <p>Кожная ткань плотная</p>