

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ГОСТ 4596—75

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

РДСМ ИГТ
КОНДИЛ

ГРАФИТ ТИГЕЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Б3 2—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ГРАФИТ ТИГЕЛЬНЫЙ**Технические условия**Crucible graphite.
Specifications**ГОСТ
4596—75**

ОКП 57 2822

Дата введения 01.01.77

Настоящий стандарт распространяется на обогащенный кристаллический графит, полученный обогащением графитсодержащих руд или смеси графитсодержащих руд и графитсодержащих отходов металлургического производства, предназначенный для изготовления оgneупорных изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. МАРКИ

1.1. В зависимости от физико-химического состава графит подразделяют на марки ГТ-1, ГТ-2, ГТ-3 по ГОСТ 17022.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Графит по физико-химическим показателям должен соответствовать нормам, указанным в таблице.

| Наименование показателей | Нормы для марок | | | Методы испытаний |
|--|-----------------|------|------|------------------|
| | ГТ-1 | ГТ-2 | ГТ-3 | |
| Зольность, %, не более | 7,0 | 8,5 | 10,0 | По ГОСТ 17818.4 |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe ₂ O ₃ , %, не более | 1,6 | 1,6 | 1,6 | По ГОСТ 17818.5 |
| Выход летучих веществ, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | По ГОСТ 17818.3 |
| Остаток на сетке № 0,2, %, не менее | 75 | 75 | 75 | По ГОСТ 17818.2 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | По ГОСТ 17818.1 |

П р и м е ч а н и е. Для графита, полученного из смеси природных руд и графитсодержащих отходов металлургического производства, в обозначении марки добавляется буква С.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.2. В графите всех марок не допускается наличие посторонних примесей.

2.3. По соглашению изготовителя и потребителя допускается поставка графита марки ГТ-3 Кыштымского месторождения с зольностью до 11 %.