



**ШКУРКИ МЕХОВЫЕ И ОВЧИНА ШУБНАЯ  
ВЫДЕЛАННЫЕ КРАШЕНЫЕ**

Метод определения устойчивости окраски к трению

Издание официальное

ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 2014 г.) с ИЗМЕНЕНИЕМ № 1, утвержденным в мае 1983 г.  
(ИУС № 9-1983)

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

УДК 675.03:667.613.2/4:006.354(083.74)(476)

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ****ШКУРКИ МЕХОВЫЕ И ОВЧИНА ШУБНАЯ  
ВЫДЕЛАННЫЕ КРАШЕНЫЕ  
Метод определения устойчивости окраски к трению**Fur skins and packer pells dressing and coloured  
Determination of colour resistance to friction**ГОСТ  
9210-77****Взамен  
ГОСТ 9210-59**

МКС 59.140.30

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 ноября 1977 г. № 2756 срок введения установлен

с 1979-01-01

Постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 введен в действие в качестве государственного стандарта Республики Беларусь

Настоящий стандарт распространяется на выделанные крашеные меховые шкурки и шубную овчину и устанавливает метод определения устойчивости окраски волосяного покрова и кожной ткани к сухому и влажному трению.

**1 Метод отбора образцов**

1.1 Отбор образцов – по ГОСТ 9209-77.

**2 Аппаратура, материалы и реактивы**

2.1 Для проведения испытания применяют:

- прибор типа ПОМ (см. чертеж);
- шкалу серых эталонов для определения степени закрашивания отрезков белых материалов по ГОСТ 9733-61 \*;
- миткаль отбеленный по ГОСТ 9858-75 \*;
- ткани хлопчатобумажные миткалевой группы отбеленные по ГОСТ 29298-2005;
- бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026-76;
- воду дистиллированную по ГОСТ 6709-72.

**(Измененная редакция, Изм. № 1)**

**3 Подготовка к испытанию**

3.1 Отбеленный миткаль для освобождения от аппрета кипятят в дистиллированной воде в течение 1,5 ч. На 1 м миткаля берут 2 л воды.

После кипячения миткаль промывают проточной водой в течение 1 ч.

Промытый миткаль отжимают и сушат в расправленном виде, проглаживают утюгом и разрезают на куски размером 65 × 125 мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 1)**

3.2 Куски миткаля, используемые при испытании устойчивости окраски меховых шкурок к влажному трению, непосредственно перед испытанием помещают в стакан с дистиллированной водой и хорошо смачивают. Каждый кусок миткаля отжимают между сложенным вдвое листом фильтровальной бумаги и сразу же используют его для испытания.

\* Отменен.