

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ЕНОТА ВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11355—82

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Н. Беседин, М. А. Васильева, Ф. Х. Кутушева

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 июня 1982 г. № 2332

ШКУРКИ ЕНОТА ВЫДЕЛАННЫЕ**Технические условия**

Skins of racoon dressed. Specifications

**ГОСТ
11355—82****Взамен
ГОСТ 11355—65**

ОКП 89 1714

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 июня 1982 г. № 2332 срок действия установлен

с 01.07 1983 г.
до 01.07 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные и крашенные, нестриженные и стриженные шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна, предназначенные для изготовления меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкурки енотовидной собаки характеризуются пышным, высоким, несколько грубоватым волосяным покровом. Ость светло- и темно-бурого цвета с песочным, серым и желтым оттенком. Пух светлого и темно-голубого цвета. Хвост короткий.

1.3. Шкурки енота-полоскуна характеризуются более коротким и упругим волосяным покровом. Ость темно-бурого и желтовато-бурого цвета. Пух светлого и темно-коричневого цвета. Хвост длинный с поперечными черно-бурыми кольцами.

1.4. Нестриженные шкурки должны быть выделаны трубкой или пластом с сохранением головы, лап и хвоста и симметрично расправлены.

Стриженные шкурки должны быть выделаны пластом и симметрично расправлены. Голова, лапы и хвост должны быть удалены.

1.5. Кожевая ткань должна быть мягкой, давать потяжку по всем направлениям.

1.6. Волосяной покров должен быть прочесанным, рассыпчатым, у крашенных шкурок однотонно окрашенным.

Волосяной покров стриженных шкурок должен быть равномерно подстриженным.

1.7. Разрывы на шкурке должны быть зашиты без нарушения ее конфигурации.

1.8. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60—80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—80 без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 25—30 на 5 см длины шва. Швы должны быть расправлены. Высота шва должна быть не более 1,5 мм.

1.9. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожной ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Массовая доля несвязанных жировых веществ, %, не более:	
в кожной ткани	25,0
в волосяном покрове	2,0
Температура сваривания кожной ткани, °С, не ниже	65
pH водной вытяжки кожной ткани	3,5—7,0
Устойчивость окраски волосяного покрова крашенных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
в черный цвет	3
в другие цвета	4

1.10. В зависимости от состояния волосяного покрова шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурок	
	нестриженных	стриженных
Первый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом	Густой, плотный, с наличием тонкой ости по всей площади
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом	Менее плотный и менее густой, с наличием резко выраженной ости
Третий	Полуволосый, с различными по высоте и густоте остью и пухом	—