

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ШКУРКИ КОЛОНКА  
И СОЛОНГОЯ ВЫДЕЛАННЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 12581—67**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**Москва**

**ШКУРКИ КОЛОНКА И СОЛОНГОЯ  
ВЫДЕЛАННЫЕ**

Технические условия

Kolinsky and solongoi dressed skins.  
Specifications**ГОСТ  
12581-67\***

ОКП 89 1940

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 27 января 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.67Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 12.09.86 № 2662  
срок действия продлендо 01.01.92**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на шкурки колонка и солонгоя (горного колонка) выделанные, некрашенные и крашенные.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Некрашенные шкурки колонка и солонгоя характеризуются следующими признаками:

шкурки колонка — волосяной покров мягкий или грубоватый, желтовато-рыжей окраски;

шкурки солонгоя — волосяной покров низкий, песочно-желтой окраски.

1.1—1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. Шкурки должны быть выделаны пластом с ровным продольным разрезом посередине черева или трубкой с сохранением меха головы (с носиком), лап и хвоста, симметрично расправлены с затяжкой на длину.

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, с хорошей потяжкой.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (март 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1981 г., сентябре 1986 г. (ИУС 10—81, 11—86).

© Издательство стандартов, 1988

1.5. Волосяной покров должен быть чистым, рассыпчатым, у крашенных шкурок равномерно окрашенным, с постепенным переходом интенсивности окраски от хребта к боковым участкам шкурки и от ости к пуху.

1.6. Дыры, плешины, вытертые места должны быть вычищены без нарушения симметричности шкурки, а разрывы зашиты. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне.

Швы должны быть преимущественно продольными. Шкурки, направляемые в промышленную переработку, допускается не вычинивать, но разрывы должны быть зашиты.

1.7. Швы должны быть выполнены прочными хлопчатобумажными нитками № 80—120 по ГОСТ 6309—80, без захвата волоса в шов, без посадки сторон, пропусков и просечек, со стежками частотой не менее 25 на 5 см длины шва. Швы должны быть хорошо разглажены, высота их не должна превышать 1 мм.

1.8. По физическим и химическим показателям шкурки должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожной ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Температура сваривания кожной ткани, °С, не ниже	60,0
pH водной вытяжки кожной ткани, не менее	4,0
Устойчивость окраски волосяного покрова крашенных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	4

1.7; 1.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.9. Размеры шкурок колонка и солонгоя должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Размер шкурки	Шкурка колонка		Шкурка солонгоя	
	некрашенная	крашенная	некрашенная	крашенная
площадь в см <sup>2</sup>				
Особо крупный	Более 450	Более 425	—	—
Крупный	Более 350 до 450 вкл.	Более 325 до 425 вкл.	Более 225	Более 200
Средний	Более 250 до 350 вкл.	Более 225 до 325 вкл.	Более 135 до 225 вкл.	Более 120 до 200 вкл.
Мелкий	До 250 вкл.	До 225 вкл.	До 135 вкл.	До 120 вкл.

1.10. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки колонка и солонгоя делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурки		
	колонка		солонгоя
	мягковолосые	грубоволосые	
Первый	Полноволосый, шелковистый, блестящий с высокой частой остью и густым пухом Хвост хорошо опушен	Полноволосый, грубоватый, блестящий, с частой остью и густым пухом	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом
Второй	Менее полноволосый, шелковистый, блестящий, с недостаточно развившимися остью и пухом Хвост недостаточно опушен	Менее полноволосый, грубоватый, с недостаточно развившимися остью и пухом	Полуволосый, с недоразвившимися низкими остью и пухом
Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом Хвост слабо опушен	Полуволосый, грубый, с низкими остью и пухом	—

1.11. В зависимости от наличия пороков шкурки колонка и солонгоя делят на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Наименование пороков	Группа пороков			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
1 Общая длина швов, кратная длине шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,5	1,51—2,0
2 Обнажение волосяных луковиц (сквозной волос) к площади шкурки в %	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
3. Дыры, плешины, вытертые места в общей совокупности к площади шкурки в %	Не допускаются	До 1,5	1,6—3,0	3,1—5,0
4 Деформированный волос (запал) у крашенных шкурок к площади шкурки в %	Не допускается	До 10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
5 Поредение волосяного покрова	Не допускается	Не допускается	Поредение ости и пуха на боках или шейной части	—