

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

БУМАГА-ОСНОВА ДЛЯ КЛЕЕВОЙ ЛЕНТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10459—87

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

БУМАГА-ОСНОВА ДЛЯ КЛЕЕВОЙ ЛЕНТЫ

Технические условия

Gummed tape base paper. Specifications

ГОСТ**10459—87**

ОКП 54 3734

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94
в части марки В₁ с 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бумагу, применяемую в качестве основы в производстве клеевой ленты, активируемой смачиванием.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Бумага-основа должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Бумага-основа должна изготавливаться следующих марок:

А — для клеевой ленты, склеивающей шпон;

А₁ — для клеевой ленты, склеивающей фанеру;

Б — для клеевой ленты, применяемой в производстве органического стекла;

В₁ — для клеевой ленты, применяемой для обандероливания на высокоскоростных автоматических линиях;

В₂ — для клеевой ленты, применяемой для автоматического обандероливания;

В₃ — для клеевой ленты, применяемой для заклеивания картонных ящиков;

1.2.2. Бумага должна изготавливаться в рулонах шириной 800, 830, 850, 1000, 1050 мм с предельным отклонением ± 2 мм.

По требованию потребителей допускается выпуск рулонов бумаги другой ширины.

Наименование показателя	Норма для бумаги марок						Метод испытания
	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	
1. Масса бумаги площадью 1 м ² , г	35 ⁺² ₋₃	45±3	65±3	75±3	80 ⁺² ₋₄	80±4	По ГОСТ 13199—67
2. Плотность, г/см ³	0,65±0,05	0,63±0,05	0,61±0,05	0,75±0,05	0,65±0,05	0,60±0,05	По ГОСТ 13199—67
3. Разрушающее усилие в машинном направлении Н (кгс), не менее	44,1 (4,5)	53,9 (5,5)	73,5 (7,5)	107,9 (11,0)	88,2 (9,0)	78,4 (8,0)	По ГОСТ 13525.1—79
4. Степень проклейки, мм не менее	2,2	1,8	2,0	2,0	2,0	1,8	По ГОСТ 8049—62
5. Влагопрочность при выдерживании в воде в течении 2 мин, %, не менее	28	—	—	—	—	—	По ГОСТ 13525.7—68
6. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, г/м ² , не более	—	—	—	19	22	—	По ГОСТ 12605—82, п. 3.3.1 настоящего стандарта
7. Влажность, %	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1	По ГОСТ 13525.19—71

Примечания:

- Показатель поверхностной впитываемости воды при одностороннем смачивании действует с 01.01.90 г.
- Показатель степени проклейки для марок В₁ и В₂ действует до 01.01.90 г.

Пример условного обозначения бумаги-основы для клеевой ленты марка А шириной 800 мм

Бумага-основа для клеевой ленты А—800 ГОСТ 10459—87

1.2.3. Диаметр рулона должен быть 600—900 мм.

1.3. Характеристики

1.3.1. Показатели качества бумаги-основы должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

1.3.2. Бумага-основа марок А, А₁, Б, В₂, В₃ должна изготавливаться из 100%-ной небеленой целлюлозы.

1.3.3. Колебания массы 1 м² бумаги по ширине полотна не должны превышать ± 3 г — для марок А и А₁, ± 4 г — для марок Б, В₁, В₂, В₃.

1.3.4. Просвет бумаги должен быть равномерным, обрез кромок — ровным и чистым.

1.3.5. Намотка рулонов бумаги должна быть плотной и равномерной по всей ширине.

1.3.6. В бумаге не допускаются: складки, морщины, дырчатость, волнистость, коробление, металлические и минеральные включения, видимые невооруженным глазом. Малозаметные складки, морщины, волнистость, коробление, металлические и минеральные включения, которые не могут быть обнаружены в процессе перемотки, допускаются, если количество этих дефектов, определенное по ГОСТ 13525.5—68, не превышает 2%.

1.3.7. Концы бумажного полотна в местах обрывов должны быть прочно склеены липкой лентой или клеем, обеспечивающим прочность склейки не менее прочности бумаги-основы. Число склеек не должно превышать двух. Не допускается склеивание смежных слоев бумаги.

1.4. Маркировка — по ГОСТ 1641—75.

1.5. Упаковка — по ГОСТ 1641—75.

2. ПРИЕМКА

2.1. Определение партии и объем выборок — по ГОСТ 8047—78.

2.2. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб и подготовка образцов для испытаний — по ГОСТ 8047—78 со следующими дополнениями.

3.2. Кондиционирование образцов бумаги перед испытаниями и испытания проводят по ГОСТ 13523—78 при температуре воздуха $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 2)\%$.