



НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ПЛАТКИ ТКАНЫЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО
ШЕЛКА И ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 6752—78

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**ПЛАТКИ ТКАНЫЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА
И ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ****Общие технические условия**Woven kerchiefs of natural silk
and synthetic threads.
General specifications**ГОСТ
6752—78*****Взамен
ГОСТ 6752—70**

ОКП 83 7920

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 августа
1978 г. № 2283 срок введения установлен****с 01.07.79****Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 08.08.83 № 3689
срок действия продлен****до 01.07.89****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на готовые тканые гладкокрашенные и пестротканые головные платки, вырабатываемые из натурального шелка и химических нитей.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Головные платки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Головные платки по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцам, утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ 15.007—81.

Платки высшей категории качества должны соответствовать образцам, утвержденным Государственной аттестационной комиссией.

1.3. Головные платки должны иметь квадратную форму.

1.4. По физико-механическим показателям платки должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (февраль 1984 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1983 г. (ИУС 12—83).

© Издательство стандартов, 1984

Таблица 1

Наименование показателя	Норма для платков	
	высшей категории качества	I категории качества
Размер платка (ширина сторон квадрата) без бахромы, см	80×80—145×145	
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×200 мм по основе и утку, Н (кгс), не менее: для платков с применением шелка-сырца для всех остальных	По ГОСТ 4725—77 205,8(21)	205,8(21)
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50×200 мм по основе и утку, %, не менее: для платков с применением шелка-сырца для всех остальных	По ГОСТ 4725—77 12	10
Несминаемость, %, не менее	46	По ГОСТ 18484—73
Изменение размеров после стирки и глажения, %, не более: для платков из ацетатных нитей по основе и утку для всех остальных	2,0	2,5
по основе	3,5	4,0
по утку	2,0	2,0

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. По устойчивости окраски головные платки должны соответствовать ГОСТ 7779—75.

Головные платки высшей категории качества должны иметь прочную и особо прочную степени окраски по ГОСТ 7779—75.

1.6. Края головных платков должны быть обработаны с четырех сторон швом в подгибку с закрытым срезом, оверлочным швом или иметь бахрому.

Для платков высшей категории качества оверлочный шов должен быть в подгибку.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.7. Платки должны обрабатываться шелковыми нитками по ГОСТ 22665—83.

Допускается края платков обрабатывать химическими нитями по качеству не ниже требований, указанных в стандарте.

1.8. Ширина швов в подгибку и оверлочного должна быть не более 0,5 см частота строчки не менее 4 стежков на 1 см. Строчка

должна быть ровной, без пропусков. Концы строчки должны быть закреплены обратной строчкой длиной 0,7—1 см.

Цвет ниток должен соответствовать цвету каймы или общего фона платка.

1.9. Для платков с бахромой допускается край подшитый или с тканой кромкой.

Бахрому у края платка привязывают или пришивают.

1.10. Устойчивость окраски бахромы должна быть не ниже устойчивости окраски платка.

1.11. Сортность головных платков устанавливают по ГОСТ 470—72.

Платки высшей категории качества должны соответствовать требованиям первого сорта.

1.12. Художественно-эстетические показатели качества платков должны оцениваться в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Предел оценки, баллы, для платков	
	высшей категории качества	I категории качества
Художественно колористическое оформление	14—12	14—11
Структура	12—11	12—11
Отделка	14—13	14—12

Сумма балльной оценки для платков высшей категории качества должна быть не менее 38 баллов.

1.13. Требования по поверхностной плотности (массе 1 м²), числу нитей по основе и утку на 10 см, линейной плотности в текстуре, виду применяемого сырья, размеру платка, бахромы и осыпки должны быть предусмотрены в технической документации по каждому конкретному артикулу.

Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, числу нитей по основе и утку на 10 см должны соответствовать требованиям ГОСТ 10641—63.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 20566—75.

2.2. Испытания платков по физико-механическим и химическим показателям изготовитель должен проводить в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.