

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

17554-72
чзм. 1 +



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МЕМБРАНЫ ИОНООБМЕННЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ

ГОСТ 17554-72

Издание официальное

Цена 1 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом пластических
масс

Директор Попов В. А.

Руководители темы: Пашков А. Б., Сандадзе К. М.

Исполнители: Климова З. В., Титова Н. А., Сегаль Т. Р.

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Зам. министра Оськиенко Л. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом химии и нефтепродуктov Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Начальник отдела Пенязь И. В.

Ст. инженер Литвин Т. Ф.

**Научным отделом стандартизации продукции химической и нефте-
перерабатывающей промышленности Всесоюзного научно-исследо-
вательского института стандартизации (ВНИИС)**

Зав. отделом Медведева Т. В.

Ст. инженер Трусколаявская Т. И.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Ми-
нистров СССР 14 января 1972 г. [протокол № 2]

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя
Госстандарта СССР Малышков П. С.

Члены комиссии: Абрамов М. Н., Белова Е. М., Гарнапенко К. И., Лейб-
чик Л. Г., Пенязь И. В., Тихонов В. Т., Ушаков В. П., Чувильгин В. Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета
стандартов Совета Министров СССР от 16 февраля 1972 г. № 417

МЕМБРАНЫ ИОНООБМЕННЫЕ**Метод определения содержания влаги**Ion-exchange membranes,
Method for determination of moisture**ГОСТ
17554—72**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 II 1972 г. № 417 срок введения установлен

с 11 1973 г.**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на ионообменные анионитовые (сильнo- и слабоосновные) и катионитовые (сильнo- и слабокислотные) мембранны и устанавливает метод определения содержания влаги.

Сущность метода заключается в высушивании образца ионообменной мембранны до постоянной массы.

1. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ И ПОСУДА

1.1. Для определения содержания влаги должны применяться: шкаф сушильный с терморегулятором (точность регулировки $\pm 3^\circ\text{C}$) или вакуум-сушильный шкаф;

бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026—66;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—53;

кальций хлористый плавленый по ГОСТ 4460—66;

экскапатор по ГОСТ 6371—64;

стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 7148—70.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Подготовку образцов к испытанию проводят по ГОСТ 17553—72.

2.2. С поверхности образца за 10—15 сек фильтровальной бумагой удаляют избыток влаги.

2.3. От образца отделяют часть мембранны массой около 1 г, помещают в чистую бюксу, высушенную до постоянной массы, и

