

*Контрольный Экз.*



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ШАРГОЛИН**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСТ 9277—79

Издание официальное

БЗ 5—96

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ШАРГОЛИН**

Технические условия

Shargin. Specifications

**ГОСТ**  
**9277—79**

ОКП 87 1233

Дата введения 01.07.80

Настоящий стандарт распространяется на искусственную кожу — шарголин, предназначенный для голенищ юфтевых сапог.

Шарголин представляет собой ткань — трехслойную хлопкополиэфирную кирзу, шпредированную поливинилхлоридным пластикатом.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

**1. МАРКИ**

1.1. Шарголин изготавливают марок: А, У и РД.

Шарголин марки А предназначается для применения в гражданской обуви.

Шарголин марок У и РД предназначается для продукции, изготавливаемой для Министерства обороны СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

2.1. Шарголин должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологического регламента, утвержденного в установленном порядке.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1979  
© ИПК Издательство стандартов, 1997  
Переиздание с Изменениями

2.2. Для изготовления шарголина должна применяться ткань — кирза трехслойная хлопкополиэфирная по НТД.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. Шарголин должен выпускаться черного цвета.

2.4. Лицевая сторона шарголина должна быть чистой, без наплывов, с однородным рисунком тиснения по всей поверхности.

2.5. Поливинилхлоридный пластикат после тиснения должен скрывать рисунок переплетения ткани.

2.6. При изгибании шарголина вчетверо лицевой стороной наружу и при нажиме на место изгиба не должно появляться трещин.

2.7. По физико-механическим показателям шарголин должен соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма для шарголина марки		
	У	А	РД
1. Ширина, см	86±1,5; 89±1,5; 83±1,5	86±1,5; 89±1,5; 83±1,5	86,0±1,5; 89,0±1,5; 83±1,5
2. Толщина, мм	1,2±0,1	1,2±0,1	1,2±0,1
3. Масса 1 м <sup>2</sup> , г	1000±80	975±75	1000±80
4. Разрывная нагрузка, Н, не менее:			
продольное направление	1177	900	1177
поперечное направление	784	700	784
5. Удлинение при разрыве, %, не менее			
продольное направление	13	13	13
поперечное направление	18	18	18
6. Паропроницаемость, мг/см <sup>2</sup> ·ч, не менее	1,6	1,3	2,0
7. Износостойкость, килоциклы, не менее	70	70	70
8. Усадка после намокания и последующего высушивания, %, не более:			
продольное направление	4	5	4,0
поперечное направление	0,5	0,5	0,5
9. Водопроницаемость, см/ч, не более	0,5	1,0	0,5
10. Воздухопроницаемость, см/с, не менее	0,02	—	0,02

Наименование показателя	Норма для шарголина марки		
	У	А	РД
11. Морозостойкость, °С, не выше	Минус 35	Минус 30	Минус 40
12. Жесткость, Н	0,24—0,64	0,20—0,65	0,24—0,64
13. Устойчивость к тепловому старению:			
по морозостойкости, °С, не выше	Минус 30	Минус 25	Минус 30
по жесткости, Н, не более	0,8	1,0	0,8

**(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).**

2.8. К 1-му сорту относят шарголин марок У и РД без пороков внешнего вида.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).**

2.9. Ко 2-му сорту относят шарголин марок У и РД, на 1 м<sup>2</sup> которого допускается не более двух из нижеперечисленных пороков (см. приложение):

замины и порубы — на краях при условии ширины рабочей площади шарголина не менее 80 см;

сдир — на краях до двух мест площадью не более 4 см<sup>3</sup> каждое;

пятна — одно на краях и одно на середине, площадью не более 2 см<sup>2</sup> каждое.

Краем считается полоса материала шириной 2 см от кромки ткани.

Пороки внешнего вида, допускаемые нормативно-технической документацией на основу, сорт шарголина не снижают.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).**

2.10. **(Исключен, Изм. № 2).**

2.11. Номинальные размеры шарголина — по ГОСТ 25934.

2.12. По художественно-эстетическому оформлению шарголин марки А должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007.

2.11, 2.12. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.13. **(Исключен, Изм. № 2).**

2.14. Определение сортности шарголина марки А — по ГОСТ 26094.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**