



Кирг. ЦСМ ОНЫЙ  
КОНТРОЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ  
ДОРОГ УЗКОЙ КОЛЕИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8993—75

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

УДК 625.142.2(083.74)

Группа К23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ  
ДОРОГ УЗКОЙ КОЛЕИ

ГОСТ

8993—75\*

Технические условия

Взамен

Wooden sleepers for narrow-gauge railways.  
Specifications

ГОСТ 8993—59

ОКП 53 4120

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 11 сентября 1975 г. № 2382 срок введения установлен

с 01.07.76

Постановлением Госстандарта СССР от 25.04.86 № 1068 срок действия продлен  
до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


Настоящий стандарт распространяется на непропитанные деревянные шпалы для железных дорог шириной колеи 600, 750 и 900 мм.

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. По форме поперечного сечения шпалы подразделяются на два вида — обрезные и необрезные (см. чертеж).

Виды шпал

Обрезные (А)      Необрезные (Б)



b — ширина верхней пласти; b<sub>1</sub> — ширина нижней пласти; b<sub>2</sub> — ширина шпалы по непропитанным сторонам; s — толщина шпалы; h — высота пропиленной части боковой стороны

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\*Переиздание (март 1988 г.) с Изменениями № 1, 2  
утвержденными в сентябре 1980 г. апреле 1986 г.  
(ИУС 11-80, 8-86)

© Издательство стандартов, 1988

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Шпалы должны быть изготовлены из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы, березы.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.2. Влажность древесины шпал не нормируется.

2.3. Качество древесины шпал должно соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Пороки древесины и обработки по ГОСТ 2140—81	Нормы
1. Сучки	Не допускаются в местах укладки подкладок размером более 40 мм, а на остальных поверхностях — более 80 мм
а) здоровые	Не допускаются в местах укладки подкладок, а на остальных поверхностях — более 30 мм
б) загнившие, гнилые и табачные	Не допускаются
2. Гниль ядровая, мягкая заболонная, наружная трухлявая	Не допускаются
3. Грибные ядовитые пятна (полосы)	Не допускаются размером более 15% соответствующей площади торцов, пластей и боковых сторон
4. Побурение и заболонная твердая гниль	Не допускаются в местах укладки подкладок, а на остальных поверхностях допускаются в виде отдельных пятен размером не более 30 мм
5. Ложное ядро	Допускается без выхода на верхнюю пласть размером не более $\frac{1}{2}$ площади торца, а на боковых сторонах — размером не более $\frac{2}{3}$ толщины шпалы, считая от нижней пласти
6. Червоточина	Допускается некрупная поверхностная и неглубокая
7. Трещины	Допускаются без выхода на верхнюю пласть протяжением по торцу не более $\frac{1}{2}$ соответствующей толщины или ширины шпалы
а) метиковые	Не допускаются с выходом на верхнюю пласть и боковые стороны, а также с выходом на нижнюю пласть против места расположения подкладок
б) отлупные	Допускаются без гребней глубиной не более 50 мм. Наличие таких трещин одновременно в одном сечении с двух сторон не допускается
в) морозные	Допускаются односторонние длиной каждой не более 400 мм, торцовые сквозные — длиной не более 50 мм
г) усушки	Не допускается более 10%
8. Наклон волокон	Не допускается
9. Прорость	На остальных поверхностях — шириной более 50 мм и длиной более 200 мм
10. Заруб и запил	Не допускаются в местах укладки подкладок, а на остальных поверхностях — глубиной более 20 мм