

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

КАРАКУЛЬЧА ВЫДЕЛАННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10714—73

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

КАРАКУЛЬЧА ВЫДЕЛАННАЯ

Технические условия

Dressed astrakhan.
Specifications**ГОСТ
10714—73***Взамен
ГОСТ 10714—63

ОКП 89 1150

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 октября 1973 г. № 2269 срок введения установлен

с 01.01.75

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.85 № 1907 срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные и крашенные шкурки ягнят-эмбрионов, полученных от чистопородных каракульских овец и метисов. Шкурки предназначены для изготовления меховых изделий, поставки в розничную торговую сеть и на экспорт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.1. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением всех частей, симметрично расправлены с затяжкой на ширину, с расправленными лапами.

1.2. Волосной покров должен быть чистым, у крашенных шкурок — равномерно окрашенным.

1.3. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, давать потяжку по всем направлениям, у крашенных шкурок — равномерно окрашенной.

Допускается равномерное подкрашивание кожной ткани в цвет волосяного покрова на некрашенных шкурках.

1.4. (Исключен, Изм. № 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (сентябрь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1979 г., июне 1985 г. (ИУС 11—79, 9—85).

© Издательство стандартов, 1988

1.5. Разрывы, ломины, дыры, плешины и вытертые места должны быть вычищены без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с характером завиткового или муаристого рисунка, окраской волосяного покрова, качеством кожаной ткани и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, не вычищают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.6. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 80 трех или шести сложений или № 100—120 трех сложений по ГОСТ 6309—80 в тон окраски волосяного покрова.

Швы должны быть незаметными со стороны волосяного покрова и не нарушающими рисунка шкурки без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, без посадки сторон, с частотой стежков не менее 30 на 5 см длины шва. Высота шва должна быть не более 0,8 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.7. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименования показателей	Нормы
Температура сваривания кожаной ткани, °С, не менее:	
для некрашеных шкурок	65
для крашеных шкурок	70
Массовая доля влаги в кожаной ткани, %, не более	14,0
Массовая доля окиси хрома в кожаной ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее	1,0
Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожаной ткани, %	10,0—18,0
pH водной вытяжки кожаной ткани	3,5—7,0
Нагрузка при разрыве поперечного участка целых шкурок, Н/кгс, не менее:	
каракуль-каракульчи	39,2 (4,0)
каракульчи	29,4 (3,0)
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок в черный цвет к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	3,0
Светостойкость окраски волосяного покрова шкурок, крашенных в черный цвет, баллы, не менее	6,0

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.8. В зависимости от породных признаков каракульчу подразделяют на:

чистопородную — волосяной покров шелковистый, блестящий, хвост — широкий у основания с характерным для каракульских ягнят придатком на конце;

метисную — волосяной покров грубоватый, со стекловидным блеском, с едва заметным муаристым отливом. Хвост — широкий у основания, заканчивающийся еле заметным придатком или без него, клинообразный или удлиненный.

1.9. В зависимости от степени развития волосяного покрова и кожной ткани каракульчу подразделяют на виды:

каракуль-каракульча — шкурки с низким, несколько приподнятым волосяным покровом, образующим узкие гривки и вальки, низкие вальки или узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком, кожная ткань утолщенная;

каракульча — шкурки с коротким волосяным покровом, плотно прилегающим к кожной ткани, с ясно выраженным муаристым рисунком, кожная ткань тонкая.

1.10. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки подразделяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименование окраски	Описание окраски волосяного покрова
	Некрашенные шкурки
Серая	Серого цвета, состоящие из смешанных черных и белых волос в различном соотношении, образующих разные оттенки
Сур	Неравномерное по длине волоса распределение окраски: темное основание с постепенным переходом к более светлому кончику волос, образующим зональность окраски волосяного покрова
Цветная однотонная	Волосяной покров других, кроме серого и сур цветов и оттенков, а также черного цвета с сединой «морозом»
Пестрая	Волосяной покров с пежинами размером более 12 см ² на основной площади шкурки
Розовая (гулигаз)	Волосяной покров розовых оттенков, от светлого до темно-розового, образующийся от смешения белых и коричневых волос
	Крашенные шкурки
Черная	Черного цвета по всей площади шкурки
Цветная	Однотонная всех цветов и оттенков

Примечание. Однотонными считаются некрашенные шкурки с пятнами на голове, лапах и хвосте другого по сравнению с основным цветом волосяного покрова, независимо от их размера, а также шкурки, имеющие на боках не более двух пятен другого цвета общей площадью, не превышающей 12 см².

1.9, 1.10. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.10а. В зависимости от площади каракуль-каракульчу и каракульчу подразделяют на размеры в соответствии с табл. 2а.