

ГОСТ 12.4.183—91

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НИФСиТР ЦСМ при МЭ КР

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Система стандартов безопасности труда

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК

Технические требования

ГОСТ
12.4.183—91System of safety standards. Materials for means of hands protection.
Specifications

ОКСТУ 8300,8470,8600,8700

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на ткани различного сырьевого состава, искусственные и натуральные кожи, пленочные полимерные материалы, трикотажные и нетканые холстопрошивные полотна, асbestosовые ткани (далее — материалы), предназначенные для изготовления средств защиты рук на производстве, и устанавливает общие технические требования к ним.

Требования стандарта являются обязательными.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Материалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и нормативно-технической документации.

1.2. Материалы должны обеспечивать защиту от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с табл. 1—7 и не оказывать вредного воздействия на кожу рук работающих.

Таблица 1

Показатели качества тканей

Наименование показателя	Норма для группы защиты												Метод испытаний	
	От механических воздействий				От повышенных температур				От нетоксичной пыли					
	истирания	проколов	порезов	вибрации	теплового излучения	искр, брызг, расплавленного металла, окалины	контакта с нагретыми поверхностями от 45 до 100 °C	контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 °C	От пониженных температур	мелкодисперсной пыли	крупнодисперсной пыли			
1. Поверхностная плотность, г/м ² , не более	650	650	650	470	800	730	800	800	800	410	460	ГОСТ 3811		
2. Разрывная нагрузка, Н, не менее:														

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

С. 2 ГОСТ 12.4.183—91

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Норма для группы защиты												Метод испытаний	
	От механических воздействий				От повышенных температур				От пониженных температур	От нетоксичной пыли				
	истирания	проколов	порезов	вибрации	теплового излучения	искр, брызг, расплавленного металла, окалины	контакта с нагретыми поверхностями от 45 до 100 °C	контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 °C		мелкодисперсной пыли	крупнодисперсной пыли			
по основе по утку	600 400	670 450	1000 600	600 600	530 470	1200 850	520 420	490 410	520 380	1200 630	440 310	ГОСТ 3813		
3. Стойкость к истирианию, циклы, не менее	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	ГОСТ 15967, смена водостойкой шкурки после 1000 циклов истирающих воздействий		
4. Жесткость, сН, не более	27	27	27	27	16	27	27	16	16	16	16	ГОСТ 8977, размер образца 20 × 95 мм		
5. Осыпаемость, Н, не менее	40	40	40	40	40	40*	40	40*	40*	40	40	Приложение 1		
6. Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ГОСТ 12.4.049		
7. Гигроскопичность, %, не менее	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ГОСТ 3816		
8. Стойкость к проколу, Н, не менее	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Приложение 2		
9. Сопротивление порезу, Н/мм, не менее	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	ГОСТ 12.4.141		
10. Огнестойкость, с	—	—	—	—	30	30	—	—	—	—	—	ГОСТ 11209		
11. Стойкость к прожиганию, с, не менее	—	—	—	—	—	50	—	3	—	—	—	ГОСТ 12.4.184		

* Кроме шерстяных и полушиерстяных тканей.

Таблица 2

Показатели качества искусственных кож

Наименование показателя	Норма для группы защиты					Метод испытания
	от механических воздействий: истириания, проколов, порезов, вибрации; от нетоксичной пыли; крупнодисперской, мелкодисперской; от пониженных температур	от повышенных температур		от растворов кислот концентрации от 20 до 50 % (по серной к-те) и щелочей концентрации до 20 % (по гидроокиси натрия)	от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров	
	теплового излучения	открытого пламени	искр, брызг распыленного металла, окалины			
1. Стойкость к истирианию, циклы, не менее	1600	1600	1600	1600	—	—
2. Сопротивление раздиранию, Н, не менее:						
в продольном направлении	—	—	35	35	24	10
в поперечном направлении:						
низкой прочности средней прочности высокой прочности, не менее	10—20	—	—	—	—	
	20—50	—	—	—	—	
	50	—	—	—	—	
3. Жесткость, сН, не более	12	24	24	24	20	30
4. Стойкость к проколу, Н, не менее	22	—	—	—	—	30
5. Сопротивление порезу, Н/мм, не менее	6	—	—	—	—	—
6. Морозостойкость, °С:						
высокая средняя умеренная	Ниже —60 От —30 до —60 До —30	—	—	—	—	—
7. Устойчивость к многократному изгибу, тыс. циклов, не менее	300	200	200	200	—	—
						ГОСТ 8978