

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(EACC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(EASC)



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
1115—2021

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

## ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ

Определение сортности

Зарегистрирован  
№ 15963  
10 декабря 2021 г.



Издание официальное  
ЦСМ  
Бишкек

# ГОСТ 1115—2021

## Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом от 9 декабря 2021 г. № 60-2021)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 ВЗАМЕН ГОСТ 1115—81

© Кыргызстандарт, 2022

5 Приказом Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики от 11 марта 2022 г. № 10-СТ межгосударственный стандарт ГОСТ 1115—2021 введен в действие в качестве национального стандарта Кыргызской Республики

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».*

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, копирован, тиражирован и распространен без разрешения Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ  
Определение сортностиKnitted outerwear  
Determination of grade

Дата введения 2022-06-01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на трикотажные верхние изделия (далее — изделия) и устанавливает определение их сортности.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:  
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия  
ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия  
ГОСТ 25506 Полотна текстильные. Термины и определения пороков  
ГОСТ 26006 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения явной и скрытой прорубки  
ГОСТ 26115 Изделия трикотажные верхние. Требования к пошиву  
ГОСТ 28274 Изделия трикотажные. Термины и определения пороков

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если на стандарт дана недатированная ссылка, то следует использовать стандарт, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого стандарта. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

**3 Требования к определению сортности**

3.1 Изделия должны соответствовать технической документации и образцу-эталону.

Изделия для военнослужащих должны соответствовать технической документации и образцу-эталону, согласованному с заказчиком и утвержденному изготовителем в установленном порядке.

3.2 На изделия устанавливают два сорта: 1-й и 2-й.

Наименование и определение пороков внешнего вида трикотажного полотна (далее — полотно) и швейно-производственных пороков изделий — в соответствии с ГОСТ 28274, ГОСТ 25506 и таблицами 1, 2.

Сорт изделия определяют в зависимости от наличия и размеров пороков внешнего вида полотна в соответствии с таблицей 1 и наличия и размеров швейно-производственных пороков изделий в соответствии с таблицей 2.

Изделиям с пороками, превышающими допустимые значения для 2-го сорта, присваивается индекс «н/с» (несортовое).

3.3 Изделия просматривают на столе с лицевой стороны в расправленном виде без натяжения.

3.4 В изделиях 1-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида полотна и не более четырех швейно-производственных пороков изделий, указанных в таблицах 1 и 2 для изделий 1-го сорта.

В изделиях 2-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида полотна и не более пяти швейно-производственных пороков изделий, указанных в таблицах 1 и 2 для изделий 2-го сорта.

При наличии в изделии пороков 1-го и 2-го сортов изделие относится ко 2-му сорту, при этом в общей сложности в изделии 2-го сорта должно быть не более восьми пороков.

# ГОСТ 1115—2021

3.5 Сортность комплекта изделий устанавливают по изделию комплекта низшего сорта.

Таблица 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество или размер порока, не более, в изделии	
			1-го сорта	2-го сорта
1 Утолщения и утонения заметные от: - неровноты пряжи и нитей по линейной плотности, вработки узлов, см	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются более 0,5	Допускаются
2 Утонения от: - обрыва групповых элементарных волокон, в общей сложности, см - обрыва одной нити, в общей сложности, см	Все виды полотен	Пряжа и нити из химических волокон	Не допускаются	5,0
	Основовязаное, пестровязаное и набивное: одинарное	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	2,0 (в открытой части не допускаются)
	двойное		Не допускаются	2,0 (в открытой части не допускаются)
- обрыва одной нити, количество петельных рядов	Кулирное двойное (жаккардового переплетения, связанное из пряжи и нитей в два конца и более)	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	3,0
- отсутствия футерной или плюшевой нити, количество петельных рядов	Кулирное футерованное, плюшевое	Пряжа из натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами и нитями	Не допускаются	1,0
3 Восстановление петельной структуры: - поднятые петли с закреплением заметные, случаи - штопка, в общей сложности, см	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	Четырех одиночных или групповых (до трех петель)
	Основовязаное (вертелочное)	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускается	0,5 (в открытой части не допускается)
	Все виды полотен, кроме основовязаного (вертелочного)	Пряжа и нити из всех видов волокон, кроме хлопчатобумажной и полушиерстяной Пряжа хлопчатобумажная и полушиерстяная	Не допускается	1,0
			Не допускается	1,5