

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

## ДРЕВЕСИНА

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Издание официальное

Б37-98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

**ДРЕВЕСИНА****Метод определения остаточных напряжений**

Wood. Method for determination  
of residual stress

**ГОСТ**  
**11603—73**

ОКСТУ 5309

Дата введения 01.01.75

Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает метод определения остаточных напряжений в древесине с выравненной влажностью. Метод включает измерение упругих деформаций, определение послойного модуля упругости, вычисление напряжений и построение их эпюры.

**I. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ**

1.1. Прибор для измерения упругих деформаций с индикатором часового типа по ГОСТ 577, с погрешностью измерения не более 0,01 мм. Прибор включает две стойки, смонтированные на общей подставке. На одной из стоек укреплен индикатор, на другой — неподвижный штифт. Наконечники штифта индикатора (черт. 1) и неподвижного штифта представляют собой острия длиной 1,0 мм и диаметром основания 0,8 мм с заплечиками высотой 1,1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Стальная игла с острием длиной 4,0 мм и диаметром основания 1,5 мм для нанесения наколов на кромках секций.

1.3. Приспособление, включающее нож длиной не менее 100 мм, для раскалывания секций на слои.


1.4. Струбцина с жестким основанием, пластичной подкладкой и двумя съемными винтовыми M4 зажимами для выпрямления слоев. Основание и подкладка должны иметь ширину 15 мм и длину, равную длине измеряемых слоев. Допускается применять укороченные, не более чем на 10 мм, струбцины. Детали струбцины, за исключением винтов и гаек, должны быть выполнены из легких сплавов. Общая масса струбцины не должна превышать 0,1 кг.

1.5. Установка для определения послойного модуля упругости при испытаниях на статический изгиб, обеспечивающая измерение нагрузки с погрешностью не более 1 Н и измерение стрелы прогиба с погрешностью не более 0,01 мм. Нажимные ножи или полые валики радиусом 6 мм изготавливаются из легких сплавов. Общая масса ножей или валиков не должна быть более 0,1 кг. Стальные опоры должны иметь радиус закругления 6 мм.

1.6. Скоба с индикатором часового типа по ГОСТ 577, или штангенциркуль по ГОСТ 166 с погрешностью измерения не более 0,1 мм.

1.7. Эксикатор по ГОСТ 25336 с насыщенным раствором хлористого натрия.

1.6, 1.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).


**Наконечник штифта индикатора**

Черт. 1

## 2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

2.1. Пробы берут из досок и заготовок радиальной, тангенциальной или смешанной распиловки толщиной не менее 25 мм и шириной не менее 100 мм. В месте взятия пробы не должно быть трещин, сучков, сердцевины, смоляных кармашков и других пороков, влияющих на прочность древесины. Схема отбора пробы дана на черт. 2.

**Схема отбора пробы**



Черт. 2

Проба должна состоять из трех секций: *D* — для измерения упругих деформаций, *M* — для определения послойного модуля упругости, *B* — для определения влажности. Секции выпиливают из доски на расстоянии не менее 300 мм от ее конца четырьмя последовательными резами перпендикулярно длине доски. Толщина каждой секции вдоль волокон *b* составляет 15 мм. Отклонения толщины *b* не должны превышать  $\pm 0,5$  мм.

Секциям, выпиленным из необрзной доски должна быть придана прямоугольная форма. Для этого у всех трех секций откальзывают обзорные участки.

2.2. Секцию *B* немедленно взвешивают и определяют массу  $m_1$  с погрешностью не более 0,01 г.

2.3. Все три секции для выравнивания влажности выдерживают в помещении лаборатории при температуре  $(20 \pm 5)$  °С и степени насыщенности воздуха 40—65 %. Продолжительность выдержки проб из древесины первой группы пород, включающей хвойные, кроме лиственницы, и мягкие лиственные породы, — не менее двух суток, а из второй группы, включающей твердые лиственные породы и лиственницу, — не менее четырех суток.

**(Измененная редакция, Изм. №1).**

2.4. Допускается выравнивать влажность секций в два приема. Вначале секции, помещенные в эксикатор над насыщенным раствором хлористого натрия с избытком кристаллов на дне, выдерживают в сушильном шкафу при температуре 60 °С, а затем их извлекают из эксикатора и выдерживают в помещении лаборатории. Продолжительность выдержки секции в сушильном шкафу для групп пород, указанных в п. 2.3, составляет: для первой — 4 ч, для второй 6 ч. Общая продолжительность выдержки в сушильном шкафу и помещении лаборатории должна быть: для первой группы пород — не менее одних суток, для второй группы — не менее двух суток.

2.5. После окончания выдержки определяют массу  $m_2$  секции *B* с погрешностью не более 0,01 г, затем помещают эту секцию в сушильный шкаф с температурой  $(103 \pm 2)$  °С для высушивания до постоянной массы  $m_0$ .

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

## 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ


### 3.1. Определение упругих деформаций

#### 3.1.1. Разметка секций и установка измерительного прибора.

Секцию *D* размечают на слои-полоски по схеме, изображенной на черт. 3а. Для этого длину линии *KS* разбивают на целое число отрезков, равных примерно 4 мм. Через границы этих отрезков проводят карандашные линии параллельно широким сторонам секции.

Если секция выпиlena из покоробленной доски (черт. 3б), то ее точки *B* и *C* соединяют вспомогательной прямой, к которой восстанавливают перпендикуляр *KS*, проходящий через точку *S* ребра *AD*, близкую к линии *BC*. Границы слоев намечают линиями, проведенными параллельно линии *BC*. При этом крайние слои секции будут иметь неравномерную толщину.

Слои маркируют порядковыми номерами на торцовой поверхности секции и ее коротких кромках (см. черт. 3а, б). Короткие кромки секции предварительно слегка зачищают шлифовальной бумагой.

Схема разметки секции  $\Delta$  $\alpha$  — непокоробленная доска;  $\beta$  — покоробленная доска

Черт. 3

3.1.2. Толщину доски  $H$  измеряют по секции  $\Delta$  у линии  $KS$  с погрешностью не более 0,1 мм и результат заносят в протокол (см. приложение 1).


3.1.3. Прибор для измерения упругих деформаций перемещением его стоек настраивают на установочный размер  $a_0$ , величина которого должна быть на 2—3 мм меньше длины секции. Величину  $a_0$  измеряют штангенциркулем с погрешностью не более 0,1 мм по расстоянию между заплечиками штифтов при положении стрелки индикатора у нулевого деления шкалы. Полученное значение  $a_0$ , которое сохраняется постоянным при испытании данной секции, заносят в протокол (см. приложение 1).

3.1.4. Для каждого слоя на обеих коротких кромках секции в центре делают стальной иглой наколы глубиной 1,5—2,0 мм.

3.1.5. Измерение начальной длины слоев секции  $\Delta$  (см. черт. 4).

При измерении начальной длины слоев  $a_1$  секции  $\Delta$  острия штифтов вводят в наколы, и секция занимает в приборе отвесное положение. Измеряя каждый слой, определяют разницу  $l_i$ , между длиной слоя  $a_1$  и устано-

## Схема измерения начальной длины слоев



1 — секция  $\Delta$ ; 2 — индикатор часового типа;  
3 — неподвижный штифт; 4 — стойка

Черт. 4