

ГОСТ 9296—74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

КАРАКУЛЬ ЧИСТОПородный Выделанный Крашенный

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 2—2001

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

**КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ
ВЫДЕЛАННЫЙ КРАШЕНЫЙ****ГОСТ
9296—74****Технические условия**Dyed dressed pure-bred karakul.
Specifications**Взамен
ГОСТ 9296—59**

ОКП 89 1111

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.05.74 № 1142 дата введения установлена

01.01.77

Настоящий стандарт распространяется на выделанные крашеные в черный цвет шкурки ягнят чистопородных каракульских овец.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Чистопородный каракуль определяют по следующим признакам:

- волосяной покров различной степени шелковистости и блеска, состоящий из каракульских завитков разного типа, покрывающих всю площадь шкурки;
- шея покрыта каракульскими завитками с длиной волоса в распрямленном состоянии не более 30 мм;
- волосяной покров головы и лап имеет муаристый рисунок или завитки;
- на задних лапах, ниже скакательного сустава, допускается гладкий волос;
- хвост широкий у основания, суженный к концу с характерным для чистопородного каракуля придатком на конце, покрытый упругими или рыхлыми расплетистыми каракульскими завитками.

1.2а. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

1.2. Шкурки должны быть выделаны и окрашены пластом с сохранением всех частей, симметрично расправлены с затяжкой на ширину, с расправленными на ширину лапами.

1.3. Волосяной покров должен быть чистым, равномерно окрашенным в глубокий черный цвет.

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой и давать потяжку по всем направлениям, однотонно и равномерно окрашенной в синий или сине-фиолетовый цвет.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.5. Разрывы, ломины, дыры, плешины, вытертые места должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки; вставки и приставки подобраны в соответствии с типом завитка, качеством волосяного покрова и окраской кожной ткани.

Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, не вычинивают, но разрывы на них должны быть защищены.

1.6. Швы должны быть выполнены черными хлопчатобумажными глянцевыми нитками № 80, трех или шести сложений по ГОСТ 6309, хорошо расправлены, без пропусков,



просечек и захватов волоса. Высота шва не должна превышать 1 мм, частота стежков не менее 25 на 5 см длины шва.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.7. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование показателя	Норма
Температура сваривания кожаной ткани, °С, не менее	70
Массовая доля влаги в кожаной ткани в момент отбора проб, %, не более	14
Массовая доля окиси хрома в кожаной ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее	1,0
Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожаной ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %	13—18
рН водной вытяжки кожаной ткани	4,0—7,0
Нагрузка при треске лицевого слоя, Н (кгс), не менее, для отдельных шкурок:	
крупного и среднего размера	14,7 (1,5)
мелкого и особо мелкого размера	5,9 (0,6)
Нагрузка при разрыве поперечного участка целых шкурок, Н (кгс), не менее:	
крупного и среднего размера	49,0 (5,0)
мелкого и особо мелкого размера	29,4 (3,0)
Устойчивость окраски волосяного покрова крашенных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	3,0
Светостойкость окраски волосяного покрова, баллы, не менее	7

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

1.8. Размеры каракуля должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Размер	Площадь, см ²
Крупный	Св. 1100
Средний	» 700 до 1100 включ.
Мелкий	» 550 » 700 »
Особо мелкий	От 400 » 550 »

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.9. Размеры завитков должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Тип завитка	Размеры, мм
Вальки и гривки по длине:	
короткие	От 12 до 20
средние	Св. 20 до 30
длинные	Св. 30
Вальки и гривки по ширине:	
узкие	До 4 включ.
средние	Св. 4 до 8
широкие	Св. 8
Бобы по ширине:	
мелкие	До 8 включ.
средние	Св. 8 до 10
крупные	Св. 10

1.10. В зависимости от качества волосяного покрова и типа завитков каракуль подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Сорт	Характеристика волосяного покрова	Тип завитка			Характеристика кожевой ткани
		на огулке	на хребте	на боках	
Шкурки крупного и среднего размеров					
П Отборный жакет I	Густой, шелковистый, блестящий	Плотные, упругие, полукруглые вальки, средние по ширине, длинные и средние по длине по всей площади шкурки. Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой			Тонкая или утолщенная
Е жакет I лучший	Густой, шелковистый, блестящий	Плотные, упругие, средние по ширине, длинные вальки по всей площади. Допускается незначительное количество гривок			Тонкая или утолщенная
ПП жакет I	Густой, шелковистый, блестящий	Плотные, упругие, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки	Средние по длине вальки		Тонкая или утолщенная
ЕЕ флера	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий	Недостаточно упругие, средние по ширине, короткие вальки иногда вперемежку с гривками или бобы		Кольца	Средней толщины
ЕА жакет толстый	Густой, шелковистый, блестящий	Плотные, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки		Короткие вальки и бобы с незначительным количеством гривок	Утолщенная или толстая
И кирпук	Густой, шелковистый, блестящий	Упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гривками		Короткие, узкие вальки или гривки	Тонкая
ИИ флера слабая	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий	Недостаточно упругие, узкие, короткие вальки иногда вперемежку с гривками Завитки в основном мелкие		Кольцо или горошек	Тонкая или утолщенная
З жакет мос- ковский	Густой, шелковистый, блестящий	Недостаточно плотные и упругие, средние по ширине и длине вальки		Короткие вальки и бобы	Тонкая
33 жакет II	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий	Недостаточно плотные, упругие, средние по длине и ширине вальки		Слабозавитой боб или кольцо	Тонкая или утолщенная
333 третий сорт	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий	Слабоупругие или рыхлые, средние слабозавитые вальки и бобы		Кольца	Средней толщины
Т ребристый, тонкий I	Густой, шелковистый, блестящий	Упругие, узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гривки, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками		Средние и короткие по длине ребристые вальки и гривки	Тонкая или утолщенная
ТУ ребристый толстый	Густой, шелковистый, блестящий	Ребристые вальки или гривки широкие, длинные, средние и короткие или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками		Широкие, средние и короткие по длине гривки и ребристые вальки вперемежку с бобами	Толстая
ТГ ребристый II	Густой или недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий	Недостаточно плотные, узкие и средние гривки или такие же завитки вперемежку с неполнозавитыми вальками		Гривки и ласы	Толстая
ТГГ третий сорт	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий	Крупные широкие гривки по всей площади Слабоупругие гривки разных размеров		Расплетистые гривки, ласы	Утолщенная