



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

**ШКУРКИ КРОЛИКА МЕХОВЫЕ
ВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 2974—75

Издание официальное

Цена 3 коп.



**НИФТР и СТ ЦСМ при МЭИФ КР
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

Редактор *Т. П. Шашина*

Технический редактор *О. Н. Никитина*

Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в наб. 04.10.88 Подп. в печ. 03.11.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,40 уч.-изд. л.
Тир. 2 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2981

ШКУРКИ КРОЛИКА МЕХОВЫЕ ВЫДЕЛАННЫЕ**ГОСТ****Технические условия****2974—75***

Dressed hair rabbit skins.
Specifications

Взамен
ГОСТ 2974—64

ОКП 89 1341

Утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 июля 1975 г. № 1985 г. Срок введения установлен
с 01.01.76

Проверен в 1985 г. Срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные и крашеные меховые шкурки кролика всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова, предназначенные для изготовления меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны быть выделаны пластом, с сохранением их конфигурации, и симметрично расправлены.

1.1а. Шкурки кролика должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.2. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой, давать потяжку по всем направлениям.

На шкурках кролика с толщиной кожевой ткани до 0,5 мм допускается наличие подкожно-мускульной пленки на огузке, боках и череве.

1.3. Волосяной покров должен быть чистым, рассыпчатым, у крашеных шкурок — равномерно окрашенным или с нанесением рисунка.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (август 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г. и декабре 1985 г. (ИУС 11—80, 2—86).

© Издательство стандартов, 1988

Волосяной покров стриженых шкурок должен быть равномерно подстриженным высотой от 6 до 18 мм.

Волосяной покров стриженых с удаленной остью шкурок должен состоять из пуховых волос.

1.4. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места, закусы, недостающие части (обрызы) должны быть вычищены без нарушения симметричности шкурок.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, могут не вычищаться, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.5. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60, 70, 80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—87 без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 25—30 на 5 см длины шва.

Швы должны быть преимущественно продольными, хорошо расправленными и незаметными со стороны волосяного покрова. Высота шва не должна превышать 1,5 мм в зависимости от толщины кожевой ткани.

1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.6. Химические и физико-механические показатели шкурок кролика должны соответствовать нормам, указанным в табл. I.

Таблица I

Наименование показателя	Норма
Температура сваривания кожевой ткани шкурок, °С, не ниже	65
Массовая доля влаги в кожевой ткани шкурок в момент отбора проб, %, не более	14
Массовая доля несвязанных жировых веществ в пересчете на абсолютно сухое вещество, %:	
в кожевой ткани	12—20
в волосяному покрове, не более	2
рН водной вытяжки кожевой ткани	3,5—7,0
Массовая доля оксида хрома в кожевой ткани шкурок в пересчете на абсолютно сухое вещество, %:	
искрашенных и крашенных окислительными и кубовыми красителями	0,5—1,5
крашенных кислотными красителями, не более	3,0
Нагрузка при разрыве целой шкурки, Н (кгс), не менее	50(5)
Устойчивость окраски волосяного покрова сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее, шкурок:	
крашенных окислительными красителями в черный цвет	3
крашенных кислотными красителями в черный цвет	4
крашенных в коричневый, серый и другие цвета	4

1.7. (Исключен, Изм. № 2).