

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРЫ РЫСИ И ДИКИХ КОШЕК
ВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12056—66

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**ШКУРЫ РЫСИ И ДИКИХ КОШЕК
ВЫДЕЛАННЫЕ****Технические условия**

Dressed skins of lynx and wild cats.
Specifications

**ГОСТ
12056—66***

ОКП 89 1783, 89 1770

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25 мая 1966 г. Срок введения установлен

с 01.01.67

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 08.09.86 № 2620 срок действия продлен

до 01.01.92**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на выделанные шкуры рыси некрашенные и шкуры диких кошек (каракал, камышовый, лесной, степной, амурской, манул) некрашенные и крашенные.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Шкуры рыси и диких кошек должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.1. Шкуры характеризуются следующими признаками:

рыси — волосяной покров высокий, густой, мягкий или низкий грубоватый; окраска варьирует от пепельно-голубой до темно-серой, от красноватой до красно-рыжей без рисунка или с резко выраженным рисунком из темных пятен;

дикий кошки каракал (каракал) — волосяной покров низкий, матовый, с редкой грубой остью песочно-рыжей окраски; черве белое, на концах ушей черные кисточки;

дикий камышовый кошки — волосяной покров высокий, грубый, с длинной частой остью рыже-серо-ватой окраски; пух серый, на концах ушей небольшие черные кисточки;

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (сентябрь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июне 1976 г., июле 1981 г., сентябре 1986 г. (ИУС 8—76, 10—81, 11—86)

© Издательство стандартов, 1989

дикой лесной кошки — волосяной покров высокий, мягкий, с частой длинной остью серой или серо-песочной окраски, с темными пятнами или темной полосой по хребту; пух темно-голубой; хвост с темными кольцами;

дикой степной кошки — волосяной покров низкий, густой, мягкий; окраска серая с серо-желтым оттенком, с рисунком из темных пятен на хребте или с темными продольными или поперечными полосами по всей площади шкуры; пух голубой; хвост с редкими черными кольцами;

дикой амурской кошки — волосяной покров высокий, густой, мягкий; окраска рыжевато-красная с рисунком из темных пятен на хребте, черево желто-белое с ржавыми пятнами;

дикой кошки манул — волосяной покров рослый, густой с длинной остью. У шкур дикой кошки Северного края окраска рыжевато-дымчато-серая без рисунка или с рисунком из неясно выраженных темных поперечных полос на хребтовой части с продольной темной полосой по хребту; пух светло-голубой, хвост с темными полосами. У шкур диких кошек Южного края окраска рыжевато-красная с неясно выраженным рисунком из темных поперечных полос; пух светло-рыжеватый.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Шкуры подразделяются:

по размерам — на крупные, средние и мелкие;

по сортам — на первый, второй и третий;

по порокам — на группы: первая, вторая, третья, четвертая;

кроме того, шкуры рыси подразделяются:

по окраске волосяного покрова — на пепельно-голубые, темно-серые, красноводые и красно-рыжие;

по группам мягкости волосяного покрова — на первую и вторую.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. Шкуры должны быть выделаны трубкой или пластом с ровным разрезом посередине черева, с сохранением меха головы, лап и хвоста и симметрично расправлены.

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, без прострочки.

1.5. Волосяной покров должен быть рассыпчатым, хорошо прочесанным, очищенным от жира, пыли, опилок и других посторонних веществ, а у крашенных шкур — равномерно окрашенным без пятен и непрокрашенных мест.

1.6. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места должны быть вычинены без нарушения симметричности шкур. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкуры. Швы должны быть преимущественно продольными. Шкуры, направляемые на промышленную переработку, могут не

вычиниваться, за исключением шкур с разрывами, которые должны быть зашиты.

1.7. Швы должны быть выполнены прочными хлопчатобумажными нитками № 60 по ГОСТ 6309—87 без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 20—25 на 5 см длины шва, хорошо разглажены; высота их не должна превышать 1,5 мм; со стороны волосяного покрова швы не должны быть заметны.

1.8. По физическим и химическим показателям шкуры должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1. Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожной ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Температура сваривания кожной ткани, °С, не ниже	60,0
pH водной вытяжки кожной ткани, не менее	3,5
Устойчивость окраски волосяного покрова крашенных шкур к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
в черный цвет	3
в другие цвета	4

1.7—1.8. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.9. Окраска волосяного покрова шкур рыси должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Окраска	Описание окраски волосяного покрова шкур
Пепельно-голубая	На хребте и боках пепельно-голубая. Ость темно-серая с белыми концами. Пух серо-голубой у основания и светло-песочный на концах. Череве белое без рисунка или с рисунком из темных пятен. Шкуры такой же окраски, но с ярко выраженным рисунком на хребте и череве
Темно-серая	Темная на хребте и пепельная на боках. Остевые волосы серой окраски. Пух серый у основания и песочной окраски на концах. Шкуры такой же окраски, но с рисунком из темных пятен.
Красноводая	Палевая или светло-рыжевато-серая на хребте и светло-серая на боках. Пух серый у основания и красно-песочный на концах. Череве белое без рисунка или с рисунком из темных пятен. Шкуры такой же окраски, но с ярко выраженным рисунком из темных пятен на хребте и череве
Красно-рыжая	Красно-рыжая на хребте, более светлая на боках. Остевые волосы с ярко-рыжими концами. Пух рыжий. Череве белое с легким желтоватым оттенком без рисунка или с рисунком из темных пятен. Шкуры такой же окраски, но с ярко выраженным рисунком из темных пятен на хребте и череве.