

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ ГАЛСТУЧНЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ



Издание официальное

БЗ 5—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ
ГАЛСТУЧНЫЕ

Общие технические условия

Silk and semi-silk fabrics for ties.
General specificationsГОСТ
9845—83

ОКП 83 7931

Дата введения 01.07.84

Настоящий стандарт распространяется на готовые галстучные ткани, вырабатываемые по основе из химических нитей, в том числе текстурированных, а по утку — из всех видов текстильных нитей и пряжи.

Стандарт не распространяется на галстучные ткани из вискозных нитей и ведомственного назначения.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Галстучные ткани должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Ткани по физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Новые ткани улучшенного качества с индексом «Н» должны иметь: несминаемость, %, не менее — 58 из синтетических нитей, 48 из других нитей.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Норма для тканей | | |
|--|--|----------------------|--|
| | предназначенных для пошива галстуков (кроме пионерских) | | предназначенных для пошива пио- нерских галсту- ков |
| | для тканей из син- тетических нитей | для других тканей | |
| Поверхностная плотность, г/м ² | 50—250 | 50—250 | — |
| Ширина, см | По ГОСТ 9202 | | |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 × 200 мм, даН, не менее: | | | |
| по основе | — | — | 15 |
| по утку | — | — | 13 |
| Стойкость к раздвигаемости, даН, не менее | — | — | 1,0 |
| Несминаемость, %, не менее | 56 | 40 | 30 |
| Осыпаемость, мм, не более | 4,0 | 4,0 | — |

П р и м е ч а н и я:

1. Показатели «разрывная нагрузка» и «осыпаемость» определяют на стадии разработки и постановки продукции на производство.

2. Норму по показателю «осыпаемость» вводят с 01.07.91.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.3а. **(Исключен, Изм. № 3).**

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983
© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями