

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Изделия текстильные готовые
ОДЕЯЛА ПОСТЕЛЬНЫЕ
Размеры, измерения, маркировка

Издание официальное

БЗ 12—99/638

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности» (ОАО «ЦНИИШП»)

ВНЕСЕН Госстандартом России, Техническим комитетом по стандартизации ТК 412 «Текстиль»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. № 820-ст

3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст регионального стандарта ЕН 14—94 «Размеры одеял постельных»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Изделия текстильные готовые

ОДЕЯЛА ПОСТЕЛЬНЫЕ

Размеры, измерения, маркировка

Textiles. Bed blankets. Dimensions, measuring, marking

Дата введения 2001—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на готовые постельные одеяла, изготовленные из текстильных материалов, и устанавливает метод контроля размеров одеял и требования к их маркировке.

Стандарт не распространяется на:

- а) подогнанные покрывала;
- б) электроодеяла, тепловые свойства которых проявляются, в основном, от действия нагревательного элемента, а не от самого текстильного материала;
- в) покрывала для кроватей, диванов, стеганные одеяла и пледы туристические (простеганные или нестеганные, проклеенные или непроклеенные, с подкладкой или без нее), характеристики которых отличаются от характеристик, определение которых дано в разделе 2 настоящего стандарта;
- г) изделия из текстильных полотен, подобных одеялам, но ими не являющиеся, например: коврики, простыни, защитные полотна, пододеяльники и одеяла специального назначения, такие как одеяла для животных (попоны).

2 Определения

В настоящем стандарте используют термин с соответствующим определением:

одеяло: Текстильное изделие из числа постельных принадлежностей, спроектированное и изготовленное таким образом, чтобы обеспечить тепловую защиту и комфорт для пользователя, помогая сохранить необходимое ему тепло.

Теплозащитные качества постельного одеяла зависят от:

- а) объема воздуха, находящегося между волокнами, образовавшегося за счет:
 - ворсования обеих сторон (поверхностей) текстильного полотна в тканых, вязаных или тканепрошивных (тафтинговых) одеялах;
 - переплетения самих волокон в иглопробивных, холстопробивных нетканых полотнах, независимо от того, каким способом достигается объемность поверхности одеяла;
 - использования объемных, ворсовых нитей;
- б) вида волокон, составляющих структуру текстильного полотна и технологии их изготовления, если изделие изготовлено из объемного материала.

Классификация постельных одеял, структурные особенности приведены в приложении А.

3 Обозначения размеров

Маркировка постельных одеял должна содержать сведения в порядке расположения характеристик:

- наименование изделия (постельное одеяло);
- обозначение настоящего стандарта;
- размеры одеяла в сантиметрах (порядок указания размеров одеяла должен соответствовать п. 4.1);
- сырьевой состав одеяла должен быть обозначен в соответствии с технической документацией.

Пример маркировки

Одеяло постельное — ГОСТ Р 51554—99 — 180 × 240 — 100%-ная шерсть

Одеяло постельное — ГОСТ Р 51554—99 — 300 × 240 — 100%-ная шерсть

4 Размеры одеял

4.1 Размеры постельных одеял приведены в таблице 1.

Таблица 1

Размеры

Размеры одеял, см	Размеры одеял, см
75 × 100	200 × 240
100 × 150	220 × 240
150 × 200	280 × 240
180 × 240	300 × 240

Примечание — Готовые текстильные одеяла иных размеров могут выпускаться только по заказам правительства или местных органов власти.

По заказам потребителей одеяла могут быть изготовлены размерами, отличными от указанных в 4.1 при условии исключения возможности их дальнейшей перепродажи населению. Размеры одеял, не указанные в таблице, должны быть конкретизированы в договоре (контракте) на поставку.

4.2 Размеры одеял, дополнительно к рекомендуемым с указанием стран, в которых они имеют применение, приведены в приложении Б.

5 Допускаемые отклонения размеров

5.1 Допускаемое отклонение размеров не должно превышать $\pm 3\%$.

5.2 Средние значения размеров одеял при поставке крупных партий одного размера должны соответствовать указанным стандартным размерам.

6 Метод определения размеров

При возникновении разногласий необходимо соблюдать порядок, установленный в 6.1, 6.2, 6.3.

6.1 Отбор проб

При размере партии менее 1000 одеял для испытаний произвольно отбирают 1 % от общего количества, но не менее трех изделий.

При размере поставляемой партии более 1000 одеял из первых 1000 изделий произвольно отбирают 10 одеял, а затем по два от каждой 1000 одеял.

6.2 Кондиционирование

Одеяла, отобранные для проверки, выдерживают не менее 48 ч в климатических условиях с относительной влажностью $(65 \pm 2)\%$, температурой воздуха $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$.

6.3 Проведение измерений

Для определения длины и ширины изделие раскладывают на гладкой плоской поверхности, расправляют морщины и складки.

Измерения проводят в свободном состоянии. Размеры одеяла определяют с помощью жесткой градуированной линейки.

Измерения одеяла, в сантиметрах, проводят сначала по длине с обеих сторон изделия, затем по ширине с обеих сторон и посередине между каждой пары сторон.

Результатом измерения является среднее арифметическое значение трех измерений. Окончательный результат вычисляют с точностью до десятых и округляют до целого числа.