

Изм 2 изд 9-88

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

**ШКУРКИ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА  
ВЫДЕЛАННЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 10596—77**

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**Москва**

**ШКУРКИ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА ВЫДЕЛАННЫЕ****Технические условия**Dressed skins of alpine hare.  
Specifications**ГОСТ**  
**10596—77\***Взамен  
ГОСТ 10596—63

ОКП 89 7563

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 июня 1977 г. № 1553 срок введения установлен

с 01.01.79

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 31.08.83 № 4107 срок действия продлен

до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные нестриженные, некрашенные и крашенные шкурки зайца-беляка.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шкурки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкурки должны быть выделаны трубкой с сохранением меха головы или пластом с удалением меха головы и симметрично расправлены.

1.3. Кожевая ткань должна быть мягкая, чистая и давать потяжку по всем направлениям.

1.4. Волосяной покров должен быть чистый, прочесанный, рассыпчатый, у крашенных шкурок однотонно окрашенный и блестящий.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Шкурки с разрывами, дырами, плешинами, вытертым волосом должны быть вычищены без нарушения их симметричности.

Вставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне волосяного покрова.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание январь 1984 г. с Изменением № 1, утвержденным в августе 1983 г. (ИУС № 12—83).

© Издательство стандартов, 1984

Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, допускается не вычинивать, но разрывы на них должны быть защищены.

1.6. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60, 80 трех или шести сложенных по ГОСТ 6309—80, без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 20—25 на 5 см длины шва.

Швы должны быть расправлены.

Высота шва должна быть не более 1 мм.

1.7. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожной ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Массовая доля окиси хрома в кожной ткани для шкурок хромового дубления, %, не менее:	
некрашеных	0,6
крашеных	1,0
Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожной ткани, %	12,0—17,0
Температура сваривания кожной ткани, °С, не ниже	65
pH водной вытяжки к кожной ткани	3,5—7,0
Нагрузка при разрыве целых шкурок, Н (кгс), не менее	20,0 (2)
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
в черный цвет	3,0
в другие цвета	4,0

1.8. Размеры шкурок должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Размер	Площадь шкурок, дм <sup>2</sup>
Крупный	Св. 10,0
Средний	Св. 6,5 до 10,0
Мелкий	Св. 4,0 до 6,5

1.7.—1.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.9. В зависимости от степени развития волосяного покрова шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурки	
	декрашенных	крашенных
Первый	Полноволосый, рослый с густым белым, кремоватым или слегка синеватым пухом и равномерной высокой шелковистой остью по хребту и череву. Допускается незначительное количество редко разбросанных темных остевых волос	Полноволосый, рослый с густым пухом
Второй	Менее полноволосый, с менее густым и высоким белым, желтоватым или синеватым пухом и с легкой бусой остью	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом
Третий	Полуволосый, низкий и редкий с бусой остью. Пух белого, желтого или синего цвета	Полуволосый, низкий и редкий

1.10. В зависимости от пороков шкурки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Наименование порока	Группа		
	первая	вторая	третья
1. Швы, общей длиной к длине шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—3,0
2. Дыры, плешины, вытертый волос, от общей площади шкурки, %	До 2,0	2,1—4,0	4,1—6,0
3. Битая ость, от общей площади шкурки, %	Не допускается	До 25	До 50

Примечания:

1. Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 3, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

2. Пороки, расположенные на расстоянии не более 2 см от края, не учитываются.

1.11. На шкурках не допускается более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы «первая» — более двух различных пороков этой группы в половинном размере каждый;