

ГОСТ 9998—86

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

**ПЛЕНКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ  
ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ БЫТОВОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**



Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ПЛЕНКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ  
ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ****Общие технические условия**

Polyvinylchloride films for household use.  
General specifications

**ГОСТ  
9998—86**

ОКП 87 2110

**Дата введения 01.01.88**

Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридные пластифицированные пленки бытового назначения на основе поливинилхлорида, изготовленные каландровым методом.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. В зависимости от назначения пленки изготавливают следующих марок:

ПГВ — для верха галантерейных изделий;  
ПГП — для подкладки галантерейных изделий;  
ПБ — для бумажно-беловых товаров;  
ПИ — для надувных водоплавающих игрушек;  
ПДХ — для декоративно-хозяйственных изделий;  
ПО — для окантовки домашней обуви;  
ПП — для плащей.

1.2. Пленки должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и образцами-эталонами, по технологическим регламентам или техническим описаниям, утвержденным в установленном порядке.

1.3. Пленки изготавливают однослойными или многослойными дублированными.

1.4. По внешнему виду и физико-механическим показателям пленки должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма		Метод испытания
	Высший сорт	Первый сорт	
1. Внешний вид:			
цвет	Различных цветов и оттенков или прозрачная		По п. 4.1
отделка	С тиснением или без него, с печатным рисунком или без него, с отделкой растворами полимеров или без нее, а также с любым сочетанием этих отделок		То же
дефекты: посторонние точечные включения, шт., не более	10	30	»

## С. 2 ГОСТ 9998—86

*Продолжение табл. 1*

Наименование показателя	Норма		Метод испытания
	Высший сорт	Первый сорт	
царапины общей длиной, см, не более замоины общей длиной, см, не более пятна общей площадью, см <sup>2</sup> , не более полосы общей длиной, см, не более налипы общей площадью, см <sup>2</sup> , не более	Не допускаются То же 0,5 0,5 Не допускаются	5 45 1,5 1,5 12	
малозначительные дефекты:	1	2	По п. 4.1
риски волнистость нечеткость рисунка тиснения несовмещение и нечеткость рисунка печати разнооттеночность желтизна (для прозрачной пленки) стянутость кромок, см, не более	По образцам To же » » » » 3		
2. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее:			По ГОСТ 14236 и п. 4.9 настоящего стандарта
для пленок без тиснения: продольное направление поперечное направление	12(118) 12(118)	10(98) 10(98)	
для пленок с тиснением: продольное направление поперечное направление	10(98) 10(98)	8(78) 8(78)	
3. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:			По ГОСТ 14236 и п. 4.9 настоящего стандарта
для пленок без тиснения: продольное направление поперечное направление	180 160	160 140	
для пленок с тиснением: продольное направление поперечное направление	160 140	140 120	
4. Жесткость, сН (гс), не более, для пленок толщиной:			По ГОСТ 8977 и п. 4.10 настоящего стандарта
до 0,20 мм включ. 0,30 мм 0,40 мм	4(3,9) 6(5,9) 9(8,8)	5(4,9) 7(6,9) 10(9,8)	
5. Морозостойкость, °С, не выше	—25	—25	По ГОСТ 15162 и п. 4.11 настоящего стандарта
6. Устойчивость к светотепловому ста- рению по жесткости, %, не более	200	220	По п. 4.12
7. Светостойкость, балл, не менее	4	4	По ГОСТ 9780 и п. 4.13 настоящего стандарта
8. Устойчивость окраски и печати к сухому и мокрому трению, балл, не менее	5	4	По ГОСТ 9733.27 и п. 4.14 настояще- го стандарта
9. Сопротивление раздирку, даН/мм, не менее:			По ГОСТ 26128 и п. 4.15 настоящего стандарта
продольное направление поперечное направление	1,4 1,1	1,3 1,0	
10. Воздухонепроницаемость	Воздухонепроницаема		По п. 4.16

Окончание табл. 1

Наименование показателя	Норма		Метод испытания
	Высший сорт	Первый сорт	
11. Усадка, %, не более: продольное направление поперечное направление	+4,0 $\pm 1,0$	+4,0 $\pm 1,5$	По п. 4.17
12. Слипание, Н/см <sup>2</sup> , не более	3	4	По ГОСТ 10719 и п. 4.18 настоящего стандарта
13. Миграция пластификатора, мг, не более	100	100	По п. 4.19
14. Коэффициент интегрального светопропускания, %, не менее	85	80	По ГОСТ 15875 и п. 4.20 настоящего стандарта

П р и м е ч а н и е . Показатель «жесткость» для пленок марки ПИ должен быть не более 2,8 сН, а для пленок марки ПП — не более 1,6 сН.

1.5. Физико-механические показатели пленок различных марок определяют в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование показателя	Марка пленки						
	ПГВ	ПГП	ПБ	ПИ	ПДХ	ПО	ПП
1. Прочность при разрыве	+	+	+	+	+	+	+
2. Относительное удлинение при разрыве	+	+	+	+	+	+	+
3. Жесткость	+	—	+	+	—	+	+
4. Морозостойкость	+	+	+	—	—	+	—
5. Устойчивость к светотепловому старению по жесткости	+	—	—	—	—	—	+
6. Светостойкость	+	—	—	+	+	—	+
7. Устойчивость окраски и печати к сухому и мокрому трению	+	—	+	—	+	—	—
8. Сопротивление раздиру	+	+	—	—	—	—	+
9. Воздухонепроницаемость	—	—	—	+	—	—	—
10. Усадка	—	—	+	—	—	—	—
11. Слипание	—	—	+	—	—	—	—
12. Миграция пластификатора	—	—	+	—	—	—	—
13. Коэффициент интегрального светопропускания (для прозрачных бесцветных пленок без отделки)	+	+	+	+	+	+	+

1.6. Ширина пленок должна быть не менее 0,65 м.

Пределные отклонения по ширине пленок шириной до 1,00 м включительно допускаются  $\pm 0,010$  м, шириной свыше 1,00 м —  $\pm 0,015$  м.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.7. Толщина пленок различных марок и допускаемые отклонения указаны в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Марка пленки	Толщина пленки, мм	Предельное отклонение по толщине, мм
ПГВ	0,40	$\pm 0,03$
ПГП	0,30	$\pm 0,02$