



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# ШКУРКИ ПЕСЦА ВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7179—70

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭИФ КР  
**РАБОЧИЙ**  
**ЭКЗЕМПЛЯР**

Издание официальное

БЗ 2—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

**ШКУРКИ ПЕСЦА ВЫДЕЛАННЫЕ****Технические условия**Dressed skins of polar fox.  
Specifications**ГОСТ  
7179—70**

ОКП 89 1741, ОКП 89 1742

Дата введения **01.01.71**

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные, отбеленные и крашенные шкурки голубых и белых песцов.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1а. Шкурки песца должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

**(Введен дополнительно, Изм. № 5).**

1.1. Шкурки должны быть выделаны трубкой с сохранением головы (с носиком и ушками), лап с когтями, хвоста и симметрично расправлены.

1.2. Волосяной покров шкурок должен быть чистым, хорошо прочесанным, у крашенных шкурок — равномерно окрашенным без пятен и непрокрашенных мест.

На крашенных шкурках допускаются переходы в интенсивности окраски от хребта к череву, от ости к пуху или от пуха к ости, а также различия в окраске остевых и пуховых волос.

**П р и м е ч а н и е.** Цвет волосяного покрова крашенных шкурок должен быть согласован с потребителем.

**(Измененная редакция, Изм. № 7).**

1.3. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой, с хорошей потяжкой; голова, лапы и хвост должны быть хорошо отделаны.

1.4. Разрывы, дыры, плешины и вытертые места должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки.

Шкурки, направленные на промышленную переработку, могут быть не вычинены, разрывы должны быть зашиты.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

1.5. Швы должны быть преимущественно продольными, хорошо расправленными и незаметными со стороны волосяного покрова.

Высота швов не должна превышать 1 мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 5, 7).**

## С. 2 ГОСТ 7179—70

1.6. По физико-химическим показателям шкурки песка должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование показателя	Норма
1. Температура сваривания кожной ткани, °С, не менее	
некрашеных шкурок	60
крашеных шкурок	65
2. Массовая доля влаги в кожной ткани в момент отбора проб в %, не более	14,0
3. рН водной вытяжки кожной ткани	3,5—7,0
4. Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	4

**(Измененная редакция, Изм. № 3, 5, 7).**

1.7. В зависимости от качества волосяного покрова некрашеные шкурки белого песка подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Группа	Качество волосяного покрова
Первая	Пышный, шелковистый, с высокой остью и густым пухом
Вторая	Пышный, менее шелковистый, с менее высокой остью и менее густым пухом
Третья	Менее пышный и менее шелковистый, с короткой остью, особенно по хребтовой части шкурки

**(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).**

1.8. Размеры шкурок голубого песка должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Размер	Площадь, см <sup>3</sup>
Особо крупный	Св. 1900
Крупный	« 1600 до 1900 включ.
Средний	От 1200 « 1600 «

**(Введен дополнительно, Изм. № 7).**

1.9. Окраска волосяного покрова некрашеных и крашеных шкурок голубого и белого песка должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Цвет	Окраска волосяного покрова
	<b>Шкурки голубого песка некрашеные</b>
Первый	Светло-голубая, голубая или темно-голубая с вуалью различной интенсивности. Допускается незначительный коричневый оттенок на череве. Пух светло-голубой или голубой. При ярко выраженной графитной вуали допускаются белые вершинки пуховых волос. Темно-голубая или голубая с равномерно распределенной серебристостью. Пух серо-голубой различной интенсивности. Допускается незначительный коричневый оттенок на череве. Светло-голубая. Пух светло-голубой или почти белый.

Цвет	Окраска волосяного покрова
	Допускается наличие белых полос на голове и шее, а также белых пятен на душке и лапах. Светло-голубая или почти белая с легкой равномерной по хребту светло-голубой вуалью. Пух белый
Второй	От темно-голубой до почти белой. Допускается незначительный коричневый оттенок по всей площади шкурки. Пух от голубого или серо-голубого до белого (у платинового и жемчужного песцов)
Третий	Коричневая различной интенсивности или голубая различной интенсивности с коричневым оттенком. Пух от голубого или серого до белого (у платинового и жемчужного песцов)
	<b>Шкурки белого песка некрашеные</b>
Первый	Чисто-белая
Второй	Белая, со слегка кремоватым оттенком
	<b>Шкурки песка голубого и белого крашеные</b>
Черный	Черная по всей площади
Цветной	Разных цветов, кроме черного

**(Измененная редакция, Изм. № 4, 5, 7).**

1.10. В зависимости от состояния волосяного покрова некрашеные и крашеные шкурки песка подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

1.11. В зависимости от наличия пороков некрашеные и крашеные шкурки голубого и белого песка подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

1.12. На шкурках допускают не более одного из перечисленных пороков.

При совокупности различных пороков допускают:

на шкурках, отнесенных к группе пороков «Третья», — два различных порока, предусмотренных для группы «Вторая»;

на шкурках, отнесенных к группе пороков «Четвертая», — два различных порока, предусмотренных для группы «Третья», или один порок, предусмотренный для группы «Третья», и два различных порока группы «Вторая» или четыре различных порока группы «Вторая».

Таблица 5

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурок
	<b>Шкурки голубого песка</b>
Первый	Полноволосый, с развитым направляющим и остевым волосом и густым пухом
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитым направляющим, остевым и пуховым волосом
	<b>Шкурки белого песка</b>
Первый	Полноволосый, с развитым направляющим и остевым волосом и густым пухом
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитым направляющим, остевым и пуховым волосом. Ость по хребту несколько ниже, чем на боковых частях шкурки
Третий	Полуволосый, с низким направляющим, остевым и пуховым волосом. Допускается на некрашеных шкурках наличие значительного количества бурой ости; пух синеватый
Четвертый (для шкурок неокрашенных)	Полуволосый, с низкими остью и ухом. Остевые волосы белого или светло-бурого цвета. Пух синий, хвост сероватый

**Примечание.** В первом и втором сортах некрашеных шкурок белого песка допускается небольшое количество редко разбросанной бурой ости и легкая синеватость пуха у основания волос.

На шкурках голубого песка первого сорта допускается укороченная ость, равномерно покрывающая хорошо развитый пух.

**(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).**