

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ЧЕХЛЫ ПАРУСИНОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 16966—71

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ЧЕХЛЫ ПАРУСИНОВЫЕ

Технические требования

Tarpaulin covers.
Technical requirements

ГОСТ
16966—71*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 мая 1971 г. № 907 срок введения установлен

с 01.07.72

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на парусиновые чехлы, применяемые для предохранения изделий от пыли, атмосферных осадков и прямого воздействия солнечных лучей.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Чехлы должны соответствовать требованиям ГОСТ 16965—71 настоящего стандарта и чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3. Перед раскроем, с целью получения предварительной усадки, материал должен замачиваться в воде по ГОСТ 2874—82 в интервале температур от 10 до 45°C в течение 24 ч с последующей просушкой.

По согласованию изготовителя чехлов с потребителем допускается учитывать усадку материала перед раскроем по нормам, установленным ГОСТ 15530—76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Чехлы, их сборки и детали должны сшиваться на швейной машине. Допускается пошив чехлов вручную при количестве сшиваемых слоев более пяти.

5. При изготовлении крупногабаритных чехлов, их сборок и деталей из нескольких полотнищ не допускается:

- а) составление полотнищ из частей длиной менее 2000 мм;
- б) применение более двух продольно отрезанных полотнищ;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Переиздание (август 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1981 г., октябре 1985 г. (ИНС 6—81, 1—86).

© Издательство стандартов, 1989