

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ТКАНИ ЛЬНЯНЫЕ И ПОЛУЛЬНЯНЫЕ
С ВОДОУПОРНЫМИ И БИОЦИДНЫМИ
ПРОПИТКАМИ**

**НОРМЫ ЗАКРЕПЛЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ**

Издание официальное

БЗ 6—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

**ТКАНИ ЛЬНЯНЫЕ И ПОЛУЛЬНЯНЫЕ
С ВОДОУПОРНЫМИ И БИОЦИДНЫМИ
ПРОПИТКАМИ**

**ГОСТ
10776—78***

**Нормы закрепленных соединений и показателей
водной вытяжки**

**Взамен
ГОСТ 10776—64**

Waterproofed and biocide impregnated linen and half-linen fabrics.
Standard requirements for amount of fastened compounds and indices extract

ОКСТУ 8202

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 июля 1978 г. № 2032 срок введения установлен

с 01.07.79

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)

1. Настоящий стандарт распространяется на льняные и полульняные технические ткани и ткани для изготовления спецодежды с водоупорными, биоцидными пропитками и устанавливает нормы закрепленных соединений и показателей водной вытяжки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Массовая доля закрепленных соединений должна соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Вид ткани	Наименование ткани	Массовая доля закрепленных соединений от абсолютно сухой массы ткани, %, не менее					
		меди	окиси		двуокиси циркония	экстрагируемых бензолом веществ	салициланилида
			хрома	алюминия			
Льняные	Суровые и окрашенные с повышенной водоупорной пропиткой	—	—	0,35	0,30	5,0	—
	Светопрочные с комбинированной и повышенной водоупорной пропиткой	0,50	0,25	0,35	0,30	5,0	—
	Светопрочные с комбинированной и повышенной водоупорной пропиткой в тропическом исполнении	0,45	0,25	0,35	0,30	5,0	0,40
Полульняные в сочетании с хлопком	Суровые и окрашенные с повышенной водоупорной пропиткой	—	—	0,35	0,30	4,5	—
	Светопрочные с комбинированной и повышенной водоупорной пропиткой	0,60	0,30	0,35	0,30	4,5	—

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (декабрь 1998 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1984 г. (ИУС 5—84)

© Издательство стандартов, 1978
© ИПК Издательство стандартов, 1999