

# ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Технические условия  
Методы испытаний  
Нормы

Издание официальное

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Изделия текстильные. Технические условия. Методы испытаний. Нормы» содержит стандарты, утвержденные до 1 июля 2003 г.

В стандарты внесены изменения, принятые до указанного срока.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячном информационном указателе «Государственные стандарты»

**ТКАНИ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧИСТОЛЬНЯНЫЕ,  
ЛЬНЯНЫЕ И ПОЛУЛЬНЯНЫЕ ПОЛОТЕНЕЧНЫЕ****Общие технические условия****ГОСТ  
10232—77**All-linen, linen and half-linen towelling and towels.  
General specificationsМКС 59.080.30  
ОКП 83 3130, 83 3120Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на готовые чистольняные, льняные и полульняные полотенежные ткани и полотенца, предназначенные для личной гигиены и хозяйственных целей. Стандарт не распространяется на махровые полотенежные ткани и полотенца.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Полотенежные ткани и полотенца должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Полотенежные ткани и полотенца должны выработываться из льняной суровой и химически обработанной пряжи по ГОСТ 10078, а также в сочетании с хлопчатобумажной пряжей по ОСТ 17—96 и ГОСТ 6904.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

1.3. Полотенежные ткани и полотенца выработываются мелкоузорчатым и крупноузорчатым переплетениями, а также переплетением саржа равносторонняя двухремизная (полотняная).

1.4. Ширина полотенежных тканей и полотенец — по ГОСТ 15968.

Длина полотенец:  $70 \pm 2$ ,  $80 \pm 2$ ,  $100 \pm 2$ ,  $125 \pm 2$ ,  $150 \pm 4$ ,  $175 \pm 5$  см.

**(Измененная редакция, Изм. № 5).**

1.5. Требования по поверхностной плотности, числу нитей на 10 см по основе и утку, виду применяемого сырья, переплетению, разрывной нагрузке должны предусматриваться в технической документации по каждому артикулу.

Допускаемые отклонения по поверхностной плотности и числу нитей на 10 см не должны превышать указанных в ГОСТ 10641.

1.6. Полотенежные ткани и полотенца могут выработываться суровыми, полубелыми, белыми, пестроткаными (клетчатыми, с цветной каймой, с цветными просновками), гладкокрашеными, набивными.

1.7. Полотенца могут выработываться обработанными швом вподгибку с закрытым срезом, швом вподгибку с закрытым срезом с ажуром, с бахромой.

Ширина шва должна быть не более 0,6 см. Допускается по согласованию с потребителем ширина шва не более 0,8 см.

Ширина шва под ажур должна быть не более 4 см.

Длина бахромы не должна превышать 7 см.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).**

1.8. Количество стежков на 10 см шва у подрубленных полотенец должно быть не менее 35.

1.9. Белизна белой части полотенежных тканей и полотенец должна быть, в процентах, не менее:

82 — для полотенежных тканей и полотенец, используемых для личной гигиены;

75 — для хозяйственных полотенежных тканей и полотенец.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**