

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(EACC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
1136—
2021

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ И КУПАЛЬНЫЕ

Определение сортности

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Зарегистрирован
№ 15489
22 марта 2021 г.



Издание официальное
ЦСМ
Бишкек

ГОСТ 1136—2021

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС).

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом от 19 марта 2021 г. №138-П)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

4 ВЗАМЕН ГОСТ 1136-81

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

© ЦСМ, 2021

5 Приказом Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики от 14 мая 2021 г. № 29-СТ межгосударственный стандарт ГОСТ 1136—2021 введен в действие в качестве национального стандарта Кыргызской Республики

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, копирован, тиражирован и распространен без разрешения Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ И КУПАЛЬНЫЕ
Определение сортностиKnitted underwear articles and bathing googs
Determination of grade

Дата введения 2021-10-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия трикотажные бельевые и купальные (далее — изделия) и устанавливает требования к определению их сортности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
 ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
 ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
 ГОСТ 10399 Изделия трикотажные бельевые. Требования к пошиву
 ГОСТ 25506 Полотна текстильные. Термины и определения пороков
 ГОСТ 28274 Изделия трикотажные. Термины и определения пороков
 ГОСТ 26006 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения явной и скрытой прорубки

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Требования к определению сортности

3.1 Изделия должны соответствовать требованиям нормативных документов государств — участников Соглашения, в которых введен в действие настоящий стандарт, и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

Изделия для военнослужащих должны соответствовать требованиям нормативных документов государств — участников Соглашения, в которых введен в действие настоящий стандарт, и образцу-эталону, согласованному с заказчиком и утвержденному в установленном порядке.

3.2 Изделия подразделяют на 2 сорта: 1-й и 2-й сорт.

Наименование и определение пороков внешнего вида трикотажного полотна и швейно-производственных пороков изделий — в соответствии с ГОСТ 28274, ГОСТ 25506 и таблицами 1, 2.

Сорт изделия определяют в зависимости от наличия и размеров пороков внешнего вида трикотажного полотна (далее — полотна) в соответствии с требованиями таблицы 1, а также наличия и размера швейно-производственного порока в соответствии с таблицей 2.

Изделиям с пороками, превышающими допустимые значения для 1-го и 2-го сорта, присваивается индекс «н/с» (несортовое).

3.3 В изделиях 1-го сорта допускается наличие не более четырех различных пороков внешнего вида полотна и не более пяти (для изделий, предназначенных для военнослужащих, — не более четырех) швейно-производственных пороков, указанных в таблицах 1 и 2 для изделий 1-го сорта.

В изделиях 2-го сорта допускается наличие не более трех различных пороков внешнего вида полотна и не более пяти швейно-производственных пороков, указанных в таблицах 1 и 2 для изделий 2-го сорта.

Издание официальное

ГОСТ 1136—2021

При наличии в изделии пороков, характерных для изделий 1-го и 2-го сорта, изделие относится ко 2-му сорту, при этом в общей сложности в изделии 2-го сорта должно быть не более восьми пороков.

3.4 Сортность комплекта изделий устанавливают по изделию низшего сорта.

Таблица 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество или размер порока, не более			
			в бельевых изделиях		в купальных изделиях	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
1 Заметные утолщения и утонения от: - неровноты пряжи и нитей по линейной плотности, вбработки узлов, см - отсутствия эффекта извитости, в общей сложности, см	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон, кроме хлориновой пряжи Хлориновая пряжа Нить из синтетических волокон (текстурированная нить)	Не более 0,5 Не допускаются утонения, допускаются утолщения	Допускаются Допускаются утонения и резко выраженные утолщения	Не более 0,5 Не допускаются	Допускаются —
2 Утонения от: - обрыва групповых элементарных волокон, в общей сложности, см - обрыва одной нити, в общей сложности, см - отсутствия футерной или плюшевой нити, количество петельных рядов	Все виды полотен: – пестровязаное и набивное – одноцветное Основовязанное: – пестровязаное и набивное – одноцветное Кулирное Кулирное футерованное, плюшевое	Пряжа и нити из химических волокон Пряжа и нити из всех видов волокон То же Пряжа из натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами или нитями	5,0 Не допускаются	10,0 10,0	То же »	8,0 8,0
			Не допускаются То же	5,0 3,0	Не допускаются То же	2,0 Не допускаются
			» Не допускаются	2,0 Одного	» Не допускаются	2,0 Не допускаются