

РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

БУМАГА ДЛЯ ОКЛЕЙКИ
БУМАЖНО-БЕЛОВЫХ ТОВАРОВ
И КАРТОНАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8589—75

Издание официальное



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**БУМАГА ДЛЯ ОКЛЕИКИ БУМАЖНО-БЕЛОВЫХ
ТОВАРОВ И КАРТОНАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ**

Технические условия

Binding Material on the Basis of Paper for
Stationery Paper Goods and Cardboard Articles.
Specifications

ГОСТ
8589—75
ОКП 54 5651

Срок действия с 01.01.77
до 01.01.97

Настоящий стандарт распространяется на бумагу с односторонним цветным покрытием, предназначенную для оклейки бумажно-беловых товаров и картонажной продукции.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
 (Измененная редакция, Изм. № 4).

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Бумага должна вырабатываться следующих марок:

Б — бумага с нитроцеллюлозным покрытием, лакированием и тисненым рисунком;

В — бумага с воднокрасочным поливинилакетатным покрытием, лакированием и тисненым рисунком;

Г — бумага с пигментированным покрытием, лакированием и тисненым рисунком.

Бумага марки Б предназначена для оклейки папок для бумаг, папок для школьных тетрадей и другой аналогичной продукции; В — для картонажных изделий длительной эксплуатации; Г — для картонажной продукции для упаковки учебно-наглядных пособий, игрушек и других аналогичных изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.2. Бумага должна выпускаться:

марки Б — в листах размерами:

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1975

© Издательство стандартов, 1993

Переиздание с изменениями

С. 2 ГОСТ 8589—75

500×600, 500×610, 500×620, 500×700, 500×720, 500×780,
500×840, 500×900, 500×940, 500×970, 500×1080 мм;

марки Б — в рулонах шириной 595 мм;

марок В и Г — в листах размерами:

500×620, 500×720, 500×780 мм.

Предельные отклонения по ширине рулона и листа не должны превышать ± 10 мм; по длине листа $\frac{+5}{-2}$ мм; косина листа не должна превышать 2 мм.

По согласованию с потребителем допускается выпускать бумагу других размеров.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Для изготовления бумаги марок Б и В должна применяться бумага-основа по ГОСТ 9995—75, марки Г — по нормативно-технической документации. По согласованию изготовителя с потребителем допускается для изготовления бумаги марок Б и В бумага-основа по другой нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.2. Бумагу подразделяют на 1-й и 2-й сорта.

2.3. По показателям качества бумага 1-го сорта должна соответствовать нормам, указанным в таблице.

2.4. Бумагу относят ко 2-му сорту при наличии:

надрывов кромки шириной не более 1 см с каждой стороны; неравномерности покрытия, малозаметных полос, царапин, разбрызги поверхности, пятен размером не более 1 см, точек и загрязнений от нерастворимых пигментов, слабого или неравномерного тиснения рисунка;

отклонений по размерам листа до ± 8 мм, по косине до 5 мм.

Допускается незагрунтованная кромка шириной не более 5 мм с каждой стороны для 1-го сорта и не более 10 мм с каждой стороны для 2-го сорта.

2.5. Покрытие должно быть однотонным. Заметная разнооттеночность в одном рулоне или пачке не допускается.

Для листовой бумаги, поступающей в продажу, допускается формировать пачки листами различных цветов.

2.6. Окраска бумаги после наклеивания на изделие костным клеем по ГОСТ 2067—80 не должна изменяться.

Показатель pH клея должен быть 5,5—9,0.

2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.7. Обрез кромок должен быть ровным и чистым.

2.8. Намотка рулона должна быть плотной и равномерной.

Наименование показателя	Нормы для марок			Методы испытаний
	Б	В	Г	
1. Масса бумаги площадью 1 м ² , г	130±15	145±15	135±10 115±10	По ГОСТ 13199-88
2. Разрушающее усилие в машинном направлении, Н (кгс), не менее	80,0 (8,2)	60,0 (6,1) 80	53,9 (5,5)* 85	По ГОСТ 13525.1-79
3. Скручиваемость, град, не более	—	—	—	По ГОСТ 13525.16-69 и п. 4.3 настоящего стандарта
4. Слипаемость	Не допускается	—	—	По п. 4.4 настоящего стандарта
5. Промокаемость, с, не менее	—	—	120	По ГОСТ 13525.18-70 и п. 4.5 настоящего стандарта
6. Светопрочность	—	—	—	По ГОСТ 9780-78
7. Следы краски	Едва заметное изменение цвета	—	—	По п. 4.6 настоящего стандарта
8. Прочность покровного слоя к истиранию (часто оборотов призмы), не менее	150	—	—	По ГОСТ 9778-78
Влажность, %	6±2	6±2	6 ⁺¹ 6 ₋₂	По ГОСТ 13525.19-91

* Для бумаги, выпускаемой в рулонах, показатель скручиваемости не нормируется.
(Измененная редакция, Изд. № 1, 2, 3, 4).