

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т**

**СУРЬМА**

**Метод определения теллура**

Antimony. Method for the determination of tellurium

**ГОСТ**  
**1367.9—83**

ОКСТУ 1709

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 декабря 1983 г. № 6013 дата введения установлена **01.01.85**

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

Настоящий стандарт устанавливает метод инверсионной переменноточковой полярографии для определения теллура от  $5 \cdot 10^{-6}$  до  $5 \cdot 10^{-5}$  в сурьме марки Су0000П.

Метод основан на восстановлении теллура до элементного состояния гидросиламином и серноватистокислым натрием из солянокислого раствора анализируемой пробы и соосаждения его с серой. Осадок серы с теллуrom растворяют в серной кислоте с бромом. Теллур определяют полярографически в слабокислом растворе хлористого калия.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к методу анализа и требования безопасности — по ГОСТ 1367.0—83.

**2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ**

Полярограф переменноточковый типа ПУ-1.

Стаканы стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336—82 вместимостью 50, 100 см<sup>3</sup>.

Колбы мерные по ГОСТ 1770—74 вместимостью 100 см<sup>3</sup>.

Пробирки стеклянные по ГОСТ 25336—82 вместимостью 15 см<sup>3</sup>.

Мензурки по ГОСТ 1770—74 вместимостью 50 см<sup>3</sup>.

Пипетки с делениями по НТД вместимостью 1, 2, 5, 10 см<sup>3</sup>.

Цилиндры градуированные по ГОСТ 1770—74 вместимостью 50 см<sup>3</sup>.

Кислота азотная особой чистоты по ГОСТ 11125—84.

Кислота муравьиная по ГОСТ 5848—73.

Кислота соляная особой чистоты по ГОСТ 14261—77 и 8 моль/дм<sup>3</sup> раствор.

Вода бидистиллированная (бидистиллят); готовят перегонкой дистиллированной воды в кварцевом перегонном аппарате.

Гидросиламина гидрохлорид по ГОСТ 5456—79, раствор с массовой долей 10 % в 8 моль/дм<sup>3</sup> растворе соляной кислоты.

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068—86, перекристаллизованный, раствор с массовой долей 10 %.

Жидкость промывная: раствор с массовой долей 10 % гидрохлорида гидросиламина в 8 моль/дм<sup>3</sup> растворе соляной кислоты разбавляют в пять раз бидистиллятом.

Кислота серная особой чистоты по ГОСТ 14262—78 и разбавленная 1:1.

Калий хлористый по ГОСТ 4234—77, ос. ч., насыщенный раствор в бидистилляте.

Бром по ГОСТ 4109—79.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в марте 1989 г. (ИУС 6—89).

## С. 2 ГОСТ 1367.9—83

Соль динатриевая этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б) по ГОСТ 10652—73.

Фон полярографический; 200 г хлористого калия и 1 г трилона Б растворяют в 1 дм<sup>3</sup> бидистиллята и разбавленной соляной кислотой доводят рН раствора до 2,8 (по индикаторной бумаге или по показаниям патенциометра).

Теллур по ТУ 48—6—99—87.

Стандартные растворы теллура.

Раствор А: 0,1 г металлического теллура помещают в стакан вместимостью 100 см<sup>3</sup> и растворяют при нагревании в 20 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты с дополнением по каплям азотной кислоты.

После растворения раствор охлаждают, переводят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> и доводят бидистиллятом до метки, перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора А содержит 1 мг теллура.

Раствор Б: 1 см<sup>3</sup> раствора А приливают в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доливают полярографическим фоном до метки и перемешивают; готовят в день употребления.

1 см<sup>3</sup> раствора Б содержит 0,01 мг теллура.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску сурьмы марки Су0000П массой 0,5 г помещают в стакан вместимостью 50 см<sup>3</sup>, приливают 5 см<sup>3</sup> азотной кислоты, 2 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты, закрывают часовым стеклом и разлагают на водяной бане. Содержимое стакана упаривают, затем к сухому остатку добавляют 10 см<sup>3</sup> бидистиллята и повторяют упаривание.

К сухому остатку по каплям прибавляют муравьиную кислоту. Разложение нитратов и удаление муравьиной кислоты проводят на водяной бане. После полного прекращения выделения желтых паров окислов азота при очередном прибавлении муравьиной кислоты, остаток в стакане еще два раза обрабатывают кислотой (порциями по 2 см<sup>3</sup>). Затем остаток в стакане три или более раз обрабатывают бидистиллятом (порциями по 5 см<sup>3</sup>), проводят упаривание раствора досуха на водяной бане до исчезновения запаха муравьиной кислоты.

Сухой остаток растворяют в 10 см<sup>3</sup> гидрохлорида гидроксиламина. Раствор переводят в пробирку вместимостью 15 см<sup>3</sup>, прибавляют 1 см<sup>3</sup> серноватистокислого натрия и помещают пробирку в кипящую водяную баню на 1,5—2 ч. Затем к раствору прибавляют еще 1 см<sup>3</sup> раствора серноватистокислого натрия и вновь пробирку выдерживают в кипящей водяной бане в течение 1—2 ч и оставляют приблизительно на 12 ч. Затем осадок серы отфильтровывают через фильтр с белой лентой и последовательно промывают 15 раз промывной жидкостью и три раза бидистиллятом. Отмытый осадок переносят в 15 см<sup>3</sup> бидистиллята в стакан вместимостью 50 см<sup>3</sup>, приливают 1 см<sup>3</sup> разбавленной серной кислоты, 0,2 см<sup>3</sup> насыщенного раствора хлористого калия и пять капель брома. Раствор упаривают на песчаной бане до полного исчезновения запаха трехоксида серы.

После охлаждения в стакан добавляют 30 см<sup>3</sup> полярографического фона. Стакан слегка подогревают до полного растворения осадка, охлаждают и переводят раствор в мерный цилиндр, доводя объем раствора до 30 см<sup>3</sup> бидистиллятом.

3.2. Полярографирование анализируемого раствора ведут в ячейке с выносным насыщенным каломельным анодом с применением стационарного ртутного электрода. Потенциал накопления минус 0,60 В, продолжительность накопления 1—3 мин, развертка катодная. Потенциал пика около минус 0,80 В. Полярограмму каждого раствора снимают 3—4 раза. Высоту пика измеряют по вертикали, проведенной через вершину пика до пересечения с касательной, соединяющей основания ветвей пика. Концентрацию теллура в растворе определяют по методу добавок. С каждой серией проб проводят три контрольных опыта.

### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю теллура ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot H_1}{m (H_2 - H_1)} \cdot 10^{-4},$$

где  $m_1$  — масса теллура в добавке, мкг;