

НИФТР И СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



13004-77
изд. 1, 2, 3
+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ЖИДКОСТИ
ПОЛИЭТИЛСИЛОКСАНОВЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 13004-77

Издание официальное



**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

Б3 10-93 12/10 ==

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ЖИДКОСТИ ПОЛИЭТИЛСИЛОКСАНОВЫЕ****Технические условия**

Polyethylsiloxane fluids
Specifications

ГОСТ**13004—77**

ОКП 22 2912 0100

Срок действия с 01.01.79**до 01.01.99**

Настоящий стандарт распространяется на полиэтилсилоксановые жидкости, представляющие собой смеси полимеров преимущественно линейной структуры.

В зависимости от температуры вспышки полиэтилсилоксановые жидкости могут быть использованы при температурах от минус 60 до плюс 150 °C.

Коэффициент объемного расширения в интервале температур от минус 60 до плюс 100 °C равен:

для жидкостей: ПЭС-1—ПЭС-3 — $(8—9) \cdot 10^{-4} \text{ К}^{-1}$;
ПЭС-4—ПЭС-5 — $(6—7) \cdot 10^{-4} \text{ К}^{-1}$.

I. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Полиэтилсилоксановые жидкости должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. В зависимости от назначения и применения полиэтилсилоксановые жидкости выпускаются следующих марок:
ПЭС-1, ПЭС-2 — охлаждающие и рабочие жидкости в гидравлических системах;

ПЭС-3 — охлаждающая и рабочая жидкость, а также в качестве добавки в полировальные составы;

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1977
© Издательство стандартов, 1994
Переиздание с изменениями

Назначение показателя		Норма для норм			
ОКП 22 29/2 0101	ПЭС-1	ОКП 22 29/2 0102	ПЭС-2	ОКП 22 29/2 0103	ПЭС-3
2. Цвет по Иодометрической шкале, мг/вода, не темнее 2. 4 (исключ. № 3).	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4. Массовая доля механических примесей	Отсутствует				
5. Кинематическая вязкость при 20°C, $\text{м}^2/\text{с}$	$(1,5-4,5) \cdot 10^{-6}$	$(6-12) \cdot 10^{-6}$	$(14-17) \cdot 10^{-6}$	$(42-48) \cdot 10^{-6}$	
6. Температура кипения, определенная в открытом тигле, °C, не ниже	1,5—4,5	6—12	14—17	42—48	
7. Массовая доля этоксилиных групп, %, не более	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25
8. Ректификация средней волной вытяжки	6—7	6—7	6—7	6—7	6—7
9. Массовая доля кремния, %	Не менее 19,6	24,3—27,1	25,2—28,0	26,0	27,1
10. Массовая доля воды, %, не более	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Продолжение

Наименование показателя	Нормы для марки			Метод испытания
	ПЭС 5 ОКП 22 2912 0105	СКП 22 2912 0106	ОКИ 22 2912 0107	
1. Выщий вид	Прозрачная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость		По ГОСТ 20841.1— —75
2. Цвет по Бодометрической шкале, №	0,25	Не определяют		По ГОСТ 19266—79 и по п. 3.6 настоящего стандарта
3. Запах	По определяют	Отсутствует запах растворителя		Органолептически
4. Содержание механических примесей	Отсутствие	0,001		По ГОСТ 6370—83 и по п. 3.2 настоящего стандarta
5. Кинематическая вязкость при 20 °С, м ² /с	(200—500) × 10 ⁻⁶	(42—48) 10 ⁻⁶	(250—300) · 10 ⁻⁶	по ГОСТ 33—82 и по п. 3.7 настоящего стандarta
6. Температура вспышки, определенная в открытом тигле, °С, не ниже	265	150	250	По ГОСТ 4333—48 и по п. 3.8 настоящего стандара
7. Массовая доля этоксильных групп, %, не более	0,25	0,1	0,1	По ГОСТ 20841.5— —75 и по п. 3.5 наст- оящего стандарта
8. Реакция среды (при волновой вытяжки)	6—7	6—7	6—7	По ГОСТ 20841.4— —75 и по п. 3.9 наст- оящего стандарта
9. Массовая доля кремния, %	26,4—28,0	26,0—27,1	26,4—28,0	по ГОСТ 20841.2— —75, разд. 1 по п. 3.3 настоящего стандара
10. Массовая доля волны, %, не более	0,005			по п. 3.4 настоящего стандара

Отсутствует