

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ
ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5654—76

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ**

Технические условия

Steel seamless hot-deformed tubes for shipbuilding.
Specifications

**ГОСТ
5654—76**

ОКП 131700, 131900

Срок действия с 01.01.78

до 01.01.93

в части первой категории

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стальные горячедеформированные бесшовные трубы, применяемые в судостроении для паропроводов.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий качества.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Размеры труб — по ГОСТ 8732—78 и ГОСТ 9567—75 в пределах наружных диаметров 114—426 мм.

1.2. По требованию потребителя предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки должны соответствовать указанным в ГОСТ 8732—70 или ГОСТ 9567—75.

Длина, предельные отклонения по длине, овальность, разностенность и кривизна труб — по ГОСТ 8732—78.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубы изготовляют из стали марок 10 и 20 с химическим составом по ГОСТ 1050—74.

2.2. На поверхности труб не должно быть плен, раковин, рванин, трещин и закатов.

Допускаются дефекты и следы исправления дефектов, если они не выводят толщину стенки за пределы минимального размера.

2.3. По требованию потребителя трубы диаметром до 140 мм с толщиной стенки не более 8 мм должны выдерживать испытание на раздачу.

Нормы механических свойств, сплющивания, раздачи и гидравлического испытания — по ГОСТ 8731—74.

2.3а. По требованию потребителя трубы со стенкой толщиной не более 10 мм должны выдерживать испытание на сплющивание.

2.3б. Трубы должны выдерживать испытательное гидравлическое давление.

2.3а; 2.3б. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

2.4. По требованию потребителя трубы должны подвергаться термической обработке. Допускается термическая обработка труб с прокатного нагрева.

2.5. Трубы должны выдерживать ультразвуковой дефектоскопический контроль по всей поверхности.

Эквивалентом допустимых дефектов служит искусственная риска глубиной не более 10% от номинального значения толщины стенки и протяженностью не более 50 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5а. В макроструктуре труб не допускаются следы усадочных раковин, пустот, трещин, пузырей, расслоений, шлаковых включений, заворотов корочек и флокенов.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2.6. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом, при этом допускается образование фаски под углом не менее 70° к оси трубы.

Концы труб должны быть зачищены от заусенцев. Допускается образование фаски при их удалении.

2.6.1. Допускается обрезать концы труб с толщиной стенки 20 мм и более автогеном, плазменной резкой или пилой.

При обрезке труб автогеном или плазменной резкой припуск по длине труб должен быть не менее 20 мм на каждый рез.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы предъявляются к приемке партиями.

Партия должна состоять из труб одного размера, одной марки стали, одного вида термической обработки (при поставке труб в термически обработанном состоянии) и, по требованию потребителя, одной плавки.

Число труб в партии должно быть не более 200 шт.

3.2. Контролю внешней и внутренней поверхностей и геометрических размеров подвергают каждую трубу партии.

3.3. Для контроля на растяжение, сплющивание, раздачу и макроструктуру отбирают по две трубы от партии.

Если в партии менее пяти труб, то отбирают одну трубу от партии.

Макроструктуру контролируют на трубах с толщиной стенки 12 мм и более.

По соглашению изготовителя с потребителем для контроля механических свойств, сплющивания и раздачи допускается применять статистические методы контроля.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Осмотр наружной поверхности труб проводится без применения увеличительных приборов.

Внутреннюю поверхность осматривают с помощью перископа.

Глубину дефектов проверяют надпиловкой или иным способом.

Контроль наружного диаметра труб проводят штангенциркулем типа ШД по ГОСТ 166—80, гладким микрометром типа МК по ГОСТ 6507—78, скобами листовыми по ГОСТ 18362-73 — ГОСТ 18366-73.

Контроль толщины стенки проводят трубным микрометром типа МТ по ГОСТ 6507—78.

Контроль длины труб проводят рулеткой по ГОСТ 7502—80.

Контроль кривизны труб проводят поверочной линейкой по ГОСТ 8026—75 и щупом по ГОСТ 882—75.

Допускается проводить контроль геометрических размеров и качества поверхности труб специальными приборами по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Для испытания на растяжение, сплющивание, раздачу и контроль макроструктуры от каждой отобранной трубы отрезают один образец.

4.3. Ультразвуковой контроль качества труб проводится по ГОСТ 17410—78 с использованием испытательных образцов.

Искусственные наружные и внутренние риски в испытательных образцах для настройки чувствительности ультразвуковой аппаратуры на контроль продольных дефектов должны соответствовать ГОСТ 17410—78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).