

Чиң. З сүрөт 6-83

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# ЯХОБАБ ВЫДЕЛАННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10522—73

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## ЯХОБАБ ВЫДЕЛАННЫЙ

## Технические условия

Jahobab dressed skins.  
Specification

**ГОСТ**  
**10522-73\***

Взамен  
ГОСТ 10522-63

ОКП 89 1180

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 декабря 1973 г. № 2782 срок введения установлен

с 01.01.75

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 26.07.84 № 2615  
срок действия продлен

до 01.01.90

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные и крашеные шкурки ягнят чистопородных каракульских овец и их метисов с длиной волоса на шее в выпрямленном состоянии от 30 до 50 мм. Шкурки предназначаются для изготовления меховых изделий и реализации в розничной торговой сети.

Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей и первой категорий качества.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.1. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением всех частей, симметрично расправлены с затяжкой на ширину, с расправленными лапами.

1.2. Волосяной покров шкурок должен быть чистым, у крашеных шкурок равномерно окрашенным.

1.3. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, у крашеных шкурок равномерно окрашенной и давать потяжку по всем направлениям.

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (март 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1979 г., в июле 1984 г. (ИУС 11-79, ИУС 11-84).

© Издательство стандартов, 1987

1.4. Разрывы, дыры, плешины, ломайны и вытертые места должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки подобраны в соответствии с характером завитков, качеством и окраской волосяного покрова и кожевой ткани и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, не вычинают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.5. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60—80 в три или шесть сложений по ГОСТ 6309—80 в тона цвета волосяного покрова.

Швы должны быть незаметными со стороны волосяного покрова без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, без посадки сторон, с частотой стежков не менее 25 на 5 см длины шва. Высота шва должна быть не более 1,5 мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.6. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не менее:	
для некрашеных шкурок	65
для крашеных шкурок.	70
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не менее	14,0
Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее	1,0
Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %	10,0—18,0
рН водной вытяжки кожевой ткани не менее	3,5
Нагрузка при разрыве поперечного участка целых шкурок, кгс, не менее	78,5 (8,0)
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
в черный цвет	3,0
в другие цвета	4,0
Светостойкость окраски волосяного покрова шкурок, крашеных в черный цвет, баллы, не менее	6,0

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

1.7. В зависимости от породных признаков яхобаб подразделяют на:

чистопородный — волосяной покровшелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий, но без стекловидного блеска на основных частях шкурки, с рыхлыми каракульскими завитками различной формы на всей площади шкурки, кроме лап, имею-

щих завитковый или муаристый волосяной покров; хвост широкий, с тонким придатком на конце;

метисный — волосяной покров слабошелковистый, стекловидноблестящий или слабоблестящий с рыхлыми каракулевидными завитками. Голова, хвост и лапы покрыты волнистым или прямым волосом; хвост широкий у основания, клинообразный.

1.8. Окраска волосяного покрова яхобаба должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Окраска	Описание окраски волосяного покрова
<b>Некрашеных шкурок</b>	
Темно-серая	Волосяной покров состоит из смешанных черных и белых волос с преобладанием черных волос
Серая и светло-серая	Волосяной покров состоит из смешанных черных и белых волос в равных количествах или с преобладанием белых волос
Цветные	Волосяной покров других окрасок, кроме черной и серых, а также черной окраски с сединой
<b>Крашеных шкурок</b>	
Черная	Волосяной покров черного цвета по всей площади шкурки
Цветные	Волосяной покров однотонный, всех цветов и оттенков

Примечание. Некрашеные шкурки с пятнами на голове, лапах и хвосте другой окраски волосяного покрова, в сравнении с основной, независимо от их размера, а также шкурки, имеющие на боках не более двух пятен общей площадью, не превышающей 15 см<sup>2</sup>, считают однотонными.

1.9. В зависимости от формы и размера завитков яхобаб подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова
Первый	Рыхлые средние или короткие вальки на огузке, переходящие в бобы на хребте и боках; крупные и средние бобы на огузке и хребте, переходящие в кольца на боках
Второй	Рыхлые крупные и средние бобы на огузке и хребте, переходящие в кольца на боках, или крупные и средние кольца по всей площади шкурки
Третий	Мелкие кольца, горошек, штопор, расплетистые завитки других форм