

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСТ 16489—78

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАССА ДРЕВЕСНАЯ

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

МАССА ДРЕВЕСНАЯ**Правила приемки. Методы отбора проб**Wood pulp. Rules of acceptance.
Sampling methods**ГОСТ
16489—78**МКС 85.020
ОКСТУ 5407Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на древесную массу и устанавливает правила приемки и методы отбора проб для испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1.1. Приемка древесной массы проводится партиями.

За партию принимают количество древесной массы, состоящее из единиц продукции одного наименования, одинаковых технических характеристик, оформленных одним документом о качестве, не более 30 т в пересчете на воздушно-сухую массу.

За единицу продукции принимают кипы древесной массы.

Документ о качестве должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;

наименование продукции, марку;

порядковый номер партии;

количество единиц продукции в партии;

массу брутто и нетто;

дату изготовления;

обозначение нормативно-технической документации;

результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии продукции требованиям нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Для контроля качества древесной массы методом случайного отбора отбирают от партии 3 % неповрежденных кип, но не менее 6 кип. Замороженные кипы отбору не подлежат.

1.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.