



14107-75  
+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**СТЕБЛИ КЕНАФА**

**ГОСТ 14107-75**

Издание официальное

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва



**РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом  
лубяных культур [ВНИИЛК]**

Директор Сенченко Г. И.  
Руководитель темы Тимонин М. А.  
Исполнитель Туголукова В. Я.

**ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства СССР**

Зам. министра Сидак Р. Н.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследова-  
тельским институтом стандартизации [ВНИИС]**

Директор Гличев А. В.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-  
ного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 ноября  
1975 г. № 2833**

## СТЕБЛИ КЕНАФА

Kenaф stems

ГОСТ  
14107—75

Взамен  
ГОСТ 14107—69

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 ноября 1975 г. № 2833 срок действия установлен

с 01.07.76  
до 01.07.81

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на стебли кенафа се-  
менных и зеленцовых посевов, предназначенные для получения  
волокна.

#### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Стебли кенафа в зависимости от их длины, диаметра, цвета, ветвистости, пораженности повиликой, содержания в них луба и его прочности подразделяют на I, II, III и IV сорта.

1.2. Нормированная влажность стеблей кенафа — 19%, допус-  
тимая — 43% (от абсолютно-сухой массы).

1.3. Нормированное содержание в стеблях кенафа посторонних растений, листьев и семенных коробочек, поломанных и поврежденных вредителями стеблей указано в табл. 1.

1.4. Допустимое содержание посторонних растений — 15%.

1.5. Допустимое содержание стеблей, пораженных повили-  
кой, для I сорта — 1%, II сорта — 5%, III сорта — 15% и IV сор-  
та — 40%.

Таблица 1

Сорт стеблей	посторонних растений	Содержание, %			стеблей, по- вражденных вредителями	
		листьев и семенных коробо- чек в стеблях		поврежденных стеблей		
		с семенных посевов	с зеленых посевов			
I	1	2	15	1	3	
II	3	3	15	3	5	
III	5	4	15	5	5	
IV	10	6	15	Не нормируется	10	

1.6. Допустимое содержание ветвистых стеблей для I сорта—10%, II сорта—25%, III сорта—35% и IV сорта—не ограничивается.

1.7. Стебли кенафа должны быть в снопах, связанных в нижней и верхней трети длины снопа двумя поясками, скрученными из мелких стеблей кенафа. Диаметр снопа должен быть около 10, но не более 15 см.

Снопы должны быть однородными по длине, диаметру и цвету стеблей, содержанию в них посторонних растений, листьев и семенных коробочек, стеблей, поврежденных вредителями, пораженных повиликой, поломанных и ветвистых.

Стебли в снопах должны быть выравнены по комлям.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Стебли кенафа принимают партиями. Партией считают любое количество стеблей одинакового качества, одного селекционного сорта и оформленное одним документом с указанием названия хозяйства, селекционного сорта и массы партии.

2.2. Для определения качества стеблей от партии отбирают 13 снопов при массе партии до 5 т или 26 снопов—при массе партии 5 т и более.

2.3. Для определения влажности от партии отбирают не менее 400 г стеблей при массе партии до 5 т и не менее 800 г стеблей—при массе партии 5 т и более.

2.4. Результаты определения качества стеблей распространяют на всю партию.

2.5. При повышенной или пониженнной влажности стеблей по сравнению с нормированной производят пересчет массы партии