

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# ТРАВА МОРСКАЯ СУШЕННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 6730 - 75

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## ТРАВА МОРСКАЯ СУШЕННАЯ

## Технические условия

Dried sea grass.  
Specifications

**ГОСТ**  
**6730—75\***

Взамен  
ГОСТ 6730—53

ОКП 92 8492

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 января 1975 г. № 191 срок введения установлен

с 01.01 1976 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия продлен

до 01.01 1991 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на морские травы филлоспадикс (*Phyllospadix Scoulii*) и зостеру (*Zostora marina*), высушенные в естественных или искусственных условиях и применяемые в производстве мебели и для упаковочных целей

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Сушеную морскую траву заготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Морская трава (филлоспадикс и зостера), применяемая в производстве мебели, должна быть промыта в пресной или морской воде.

Морскую траву (зостеру), применяемую только для упаковочных целей, допускается заготавливать без промывки.

1.3. По органолептическим и физическим показателям сушеная морская трава должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (июль 1981 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1980 г. (НУС II—80).

© Издательство стандартов, 1982

Наименования показателей	Характеристика и нормы травы, применяемой	
	в производстве мебели	для упаковочных целей
Внешний вид: листья филлоспадикса	Тонкие, спиралеобразно скрученные, плотные, эластичные, шириной 2–3 мм. Поверхность листьев чистая, без следов плесени	
листья зостеры	Тонкие, поверхность листьев чистая, без следов плесени, допускается наличие на листьях отдельных известковых отложений	
Цвет: филлоспадикса	Темно-еленый до темно-коричневого или желто-коричневый до бурого	
зостеры	От светло-коричневого до темно-коричневого Допускается наличие поблекших листьев	
Запах	Свойственный хорошо просушенной морской траве без признаков затухости	
Содержание влаги, % для филлоспадикса	От 10 до 20	—
для зостеры	От 10 до 20	Не более 25
Содержание травы с наличием известковых отложений, %, не более:		
для филлоспадикса	10	—
для зостеры	Не нормируется	
Прочность листа, гс, не менее:		
для филлоспадикса	700	—
для зостеры	300	Не нормируется
Содержание механических примесей (ил, песок, створки моллюсков), %, не более:		
для филлоспадикса	4	—
для зостеры	4	8
Содержание примесей постоянных водных растений и водорослей, %, не более:		
для филлоспадикса	5	—
для зостеры	5	8

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки сущеной морской травы должны производиться по ГОСТ 20438—75.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы отбора проб — по ГОСТ 20438—75.

3.2. Определение содержания влаги

3.2.1. Аппаратура и материалы.