

**НОМИНАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПЛОТНОСТИ
КОМПЛЕКСНЫХ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ И ОДИНОЧНОЙ
ПРЯЖИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА**

**ГОСТ
11970.4—70**

System tex. Nominal linear densities of complex glass
threads and single yarn made of glass fibres

**Взамен
ГОСТ 11970—66
в части табл. 8**

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 27 апреля 1970 г. № 582 срок введения установлен

с 01.01.71

1. Настоящий стандарт распространяется на комплексные стеклянные нити и одиночную пряжу из стеклянного волокна и устанавливает на них номинальные линейные плотности в системе текс.

Настоящий стандарт не распространяется на крученые нити и пряжу.

Номинальные линейные плотности нитей и пряжи предусматриваются в стандартах и технических условиях, устанавливающих требования на них.

Стандарт разработан в соответствии с требованиями и рекомендациями Международной организации по стандартизации (ИСО).

2. Номинальные линейные плотности комплексных стеклянных нитей должны соответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Номинальные линейные плотности (T_n), текс	Номера, соответствующие номинальным линейным плотностям	Заменяемые номинальные номера (N_n)	Номинальные линейные плотности (T_n), текс	Номера, соответствующие номинальным линейным плотностям	Заменяемые номинальные номера (N_n)
1,6	625	600	7,2	139	140
1,8	556	550	8	125	125
1,9	526	530	8,4	119	118
2	500	500	9,2	109	110
2,5	400	400	9,6	104	100
2,8	357,1	360	10	100	100
3,2	313	300	11	90,9	90
3,4	294	300	12,5	80	80
4	250	250	13	76,9	75
4,8	208	200	14	71,4	70
5	200	200	16	62,5	60
5,6	178,5	180	17	58,8	60
6	167	170	18	55,6	55
6,4	156	150	19	52,6	55
6,8	147	150	20	50,0	50

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1973 г., марте 1978 г. (ИУС 3—73, 4—78)