



4413-80
цм. 1 +

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СОСТАВ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПП 95/5

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 4113—80

Издание официальное

НИИФТР и СТ ЦСМ при МЭИФ КР

РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

СОСТАВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПП ^{95/5}

Технические условия

Preventive composition ПП ^{95/5}.
SpecificationsГОСТ
4113—80*Взамен
4113—48

ОКП 02 5451

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1980 г. № 1468 срок введения установлен

с 01.01.81

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 15.04.85
№ 1062 срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на предохранительный состав ПП ^{95/5}, предназначенный для покрытия боеприпасов с целью предохранения их от коррозии.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Предохранительный состав изготавливается в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии и из сырья, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Состав в процентах (по массе):

петролатум марок ПСс, ПК или ПС	94,5—95,5
парафин по ГОСТ 23683—79 (марок В ₁ , В ₂ , В ₃ , В ₄ , Т)	4,5—5,5
едкий натр технический по ГОСТ 2263—79 или поташ, не более	0,02

1.3. По физико-химическим показателям состав должен соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в апреле 1985 г.
(ИУС 7—85).

© Издательство стандартов, 1986