





М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПОЛОТНО КРУЖЕВНОЕ
Общие технические условия

Издание официальное



Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

ПОЛОТНО КРУЖЕВНОЕ
Общие технические условия

Laces
General specifications

ГОСТ
19864-89

МКС 59.080.30
ОКП 81 5613

Дата введения 1990-07-01

Настоящий стандарт распространяется на кружевное полотно, вырабатываемое на основоя-
зальных машинах из различных видов сырья и предназначенное для швейных изделий и декоратив-
ного украшения, а также для розничной торговой сети.

Стандарт не распространяется на штучные изделия из кружевных полотен.

1 Технические требования

1.1 Кружевное полотно должно изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего
стандарта, технического описания на каждый артикул или группу артикулов и образца (эталона)
по ГОСТ 15.007.

1.2 Характеристики

1.2.1 Заправочные данные: класс машины, ширина, поверхностная плотность кружевного полот-
на, плотность вязания, вид сырья и его линейная плотность, вид отделки, способ складывания преду-
смотрены в техническом описании.

1.2.2 Сырье для изготовления кружевного полотна должно соответствовать требованиям ГОСТ
8871, ГОСТ 13644 и других технических нормативных правовых актов в области технического норми-
рования и стандартизации (далее – ТНПА).

1.2.3 Кружевное полотно выпускается отбеленным, одноцветным, многоцветным и набивным.

1.2.4 Кружевное полотно должно быть аппретировано. Массовая доля аппрета для хлопчатобу-
мажного полотна должна быть не более 4 %, для хлопчатобумажного полотна в сочетании с синтети-
ческими нитями и полотна из химических нитей не более 2,5 %.

По согласованию с потребителем кружевное полотно из химических нитей, а также из хлопчато-
бумажной пряжи в сочетании с синтетическими нитями, предназначенное для промышленной пере-
работки, допускается не аппретировать.

1.2.5 Нормы устойчивости окраски кружевного полотна должны соответствовать требованиям
ГОСТ 23627.

1.2.6 Изменение линейных размеров после мокрых обработок по длине и ширине не должно пре-
вышать указанного в таблице 1.

Таблица 1

Сырьевой состав полотна	Изменение линейных размеров полотна, %		Изменение линейных размеров полотна улучшенного качества с индексом Н, %	
	по длине	по ширине	по длине	по ширине
Хлопчатобумажная пряжа и хлопчатобумажная пряжа в сочетании с синтетическими нитями	5	6	5	5
Синтетические нити	5	6	5	5
Синтетические и искусственные нити	7	8	5	6
Синтетические и искусственные нити и оплеточная нить	7	8	5	6

1.2.7 Готовое полотно поставляется без кромок. Допускается по согласованию с потребителем поставлять полотно с неотрезанными кромками шириной не более 1,5 см, при этом ширина полотна считается вместе с кромками.

1.2.8 Кружевное полотно должно выпускаться шириной от 56 до 300 см.

1.2.9 Допускаемые отклонения основных физико-механических показателей готового полотна не должны быть более указанных в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Допускаемое отклонение, %
Ширина	±5
Плотность вязания	±8
Поверхностная плотность	±10

1.2.10 Для кружевного полотна устанавливают два сорта: 1-й и 2-й.

Полотно улучшенного качества с индексом Н должно соответствовать требованиям, предъявляемым к полотну 1-го сорта.

1.2.11 Сортность кружевного полотна определяют по внешнему виду путем просмотра на браковочной машине или столе при нормальном освещении с лицевой стороны и устанавливают в зависимости от величины, количества и характера пороков внешнего вида на условную длину куска 10 м.

1.2.12 Пороки внешнего вида подразделяют на местные, расположенные на ограниченном участке куска полотна, и распространенные, расположенные по всему куску.

1.2.13 Оценка местных и распространенных пороков полотна (1-го и 2-го сорта проводится в соответствии с требованиями таблицы 3.

Таблица 3

Наименование порока	Размер и количество пороков для	
	1-го сорта	2-го сорта
Местные пороки		
Отсутствие (незаработка) узорной, обводной нити, см	До 1,5	До 3
Петляние узорной, обводной нити	Не допускается	5 случаев
Сброс петель (пропуск стежков) одиночный	Не допускается	5 случаев
Загрязнение в одну нить, цветные штрихи	Не допускается	Заметные
Поперечные уплотнения или разреженные полосы	Не допускается	Заметные
Распространенные пороки		
Неровнота окраски (разнооттеночность)	Не допускается	Заметная
Полосатость от неровноты нитей по толщине	Малозаметная	Заметная
Перекося полотна, %	2	4
Примечания		
1 Пороки, расположенные на кромке, не учитывают.		
2 Порок «сброс петли» означает: сброс одной петли без обрыва нити с пропуском по петельному столбику или без него.		