



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ ЦВЕТНОЙ ВЫДЕЛАННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 3595—74

Издание официальное

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭИФ КР

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

**КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ  
ЦВЕТНОЙ ВЫДЕЛАННЫЙ****Технические условия**Coloured dressed pure-bred karakul.  
Specifications**ГОСТ  
3595-74\***Взамен  
ГОСТ 3595-65

ОКП 89 1131

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 14 мая 1974 г. № 1143 срок введения установлен****с 01.01.75****Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 18.09.85 № 2937  
срок действия продлен****до 01.01.91****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на выделанные шкурки ягнят чистопородных каракульских овец цветной окраски. Стандарт не распространяется на шкурки серой, светло-серой, темно-серой и черно-серой окрасок. Шкурки предназначены для изготовления меховых изделий, реализации в розничной торговой сети и поставки на экспорт.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Чистопородный цветной каракуль определяют по следующим признакам:

волосной покров различной степени шелковистости и блеска, состоящий из каракульских завитков разной формы;

шея покрыта каракульскими завитками с длиной волоса в распрямленном состоянии не более 30 мм, для шкурок белой окраски — не более 40 мм;

волосной покров головы и лап имеет муаристый рисунок или завитки, на задних лапах, ниже скакательного сустава, допускается гладкий волос;

хвост — широкий у основания, суженный к концу, с характерным для чистопородного каракуля придатком на конце, покрытый различными завитками. Допускаются рыхлые расплетистые завитки неопределенной формы.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (январь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1979 г., сентябре 1985 г. (ИУС 11-79, 12-85).

© Издательство стандартов, 1987

1.2а. Шкурки цветного каракуля должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.2. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением всех частей, симметрично расправлены с затяжкой на ширину, с расправленными на ширину лапами.

1.3. Волосяной покров должен быть чистым.

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой и давать потяжку по всем направлениям. Допускается подкрашивание кожной ткани в зависимости от естественной окраски волосяного покрова для шкурок, направляемых на промышленную переработку и в розничную торговую сеть.

1.5. Разрывы, ломины, дыры, вытертые места и плешины должны быть вычищены без нарушения симметричности шкурки; вставки и приставки подобраны в соответствии с формой завитка, качеством и окраской волосяного покрова шкурки и не должны выделяться на общем фоне волосяного покрова шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, не вычищают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.6. Швы должны быть выполнены глянцевыми хлопчатобумажными нитками № 80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—80. Швы должны быть расправлены, без пропусков, просечек и захвата волоса в шов. Высота шва должна быть не более 1 мм, частота стежков не менее 25 на 5 см длины шва.

1.7. Химические и физико-механические показатели шкурки должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Температура сваривания кожной ткани, °С, не менее	65
Массовая доля влаги в кожной ткани в момент отбора проб, %, не более	14
Массовая доля окиси хрома в кожной ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее	0,6
Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожной ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %	13—18
pH водной вытяжки кожной ткани, не менее	3,5
Нагрузка при треске лицевого слоя, Н (кгс), не менее, для отдельных шкурок:	
крупного и среднего размера	14,7(1,5)
мелкого и особо мелкого размера	5,9(0,6)
Нагрузка при разрыве поперечного участка целых шкурок, кгс, не менее:	
крупного и среднего размера	49,0(5,0)
мелкого и особо мелкого размера	29,4(3,0)

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.8. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки подразделяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Окраска	Описание окраски волосяного покрова шкурок
Сур:	Неравномерное распределение окраски по длине волоса (зональность окраски): темное основание с постепенным переходом к более светлой окраске на кончиках волос
а) серебристый	Темно-дымчатое или черное основание до светло-серебристой окраски на кончиках волос
б) золотистый	Темное основание до светло-золотистой окраски на кончиках волос
в) бронзовый	Коричневое всех оттенков основание до светло-бронзовой или оранжевой окраски на кончиках волос
г) янтарный	Коричневое основание до янтарной окраски на кончиках волос
д) платиновый	Темно-коричневое основание до светло-коричневой окраски на кончиках волос
е) стальной «пулаты сур»	Черное основание до стальной или белой окраски на кончиках волос
ж) цветок абрикоса «урюкгюль»	Темно-коричневое или темно-оранжевое основание до нежно-бежево-коричневой окраски с голубоватым оттенком на кончиках волос
Розовая «гулигаз»	Розовых оттенков, от темно-розового до светло-розового, состоящий из смешанных белых и коричневых волос
Коричневая	Однотонная коричневая различной степени интенсивности от темно-коричневой до светло-коричневой окраски, а также коричневая с черными пятнами или черная с коричневыми пятнами, симметрично расположенными на шкурке «халили» или окаймлением краев шкурки другим цветом волос, отличающимся от основной окраски.
Белая	Белой окраски. Допускаются черные пятна на мордочке, ушках и лапах
Однотонная других окрасок	Различные другие однотонные окраски, а также черные с сединой «морозом»
Пестрая	С пегинами другой окраски по сравнению с основной

Примечание. Шкурки с пегинами на голове, лапах и хвосте независимо от размера, а также шкурки, имеющие на основной площади не более двух пегин другой окраски общей площадью, не превышающей 12 см<sup>2</sup>, считаются однотонными.

1.9. Размеры шкурок должны соответствовать указанным в табл. 3.

1.10. В зависимости от формы завитков каракуль окраски «сур» подразделяют на группы завитков:

полукруглую — преобладают полукруглые вальковатые и бобовидные завитки с отчетливо выраженным общим рисунком;