

ШКУРКИ БЕЛКИ ВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 8—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ШКУРКИ БЕЛКИ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Dressed squirrel skins.
SpecificationsГОСТ
12780—67

ОКП 89 1611

Дата введения 01.07.68

Настоящий стандарт распространяется на шкурки белки выделанные некрашеные и крашеные. Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 4).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки белки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкурки должны быть выделаны трубкой или пластом с сохранением меха головы и симметрично расправлены.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. (Исключен, Изм. № 3).

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой с хорошей потяжкой.

1.5. Волосяной покров должен быть чистым, рассыпчатым, у крашенных шкурок равномерно окрашенным.

1.6. Дыры, плешины, вытертые места должны быть вычинены, а разрывы зашиты без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки. Швы должны быть преимущественно продольными. Шкурки, направляемые в промышленную переработку, не вычиниваются.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.7. Шов должен быть ровным, без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек. Швы должны быть хорошо расправлены, и высота их не должна превышать 1,0 мм.

Швы на хребтовой части шкурки не должны быть заметны со стороны волосяного покрова.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.8. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Массовая доля жировых веществ в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не более	20,0
Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее	0,2
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже	55
pH водной вытяжки кожевой ткани, не менее	4,0

Издание официальное

Перепечатка воспрещена
© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

Наименование показателя	Норма
Нагрузка при разрыве поперечного участка целой шкурки (кроме шкурок молодняка), Н (кгс), не менее	50 (5,0)
Устойчивость окраски волосяного покрова крашенных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
для шкурок черного цвета	3
для шкурок цветных	4

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.9. В зависимости от качества волосяного покрова некрашенные шкурки белки подразделяют по кряжам в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Кряжи	Характеристика волосяного покрова
1. Якутский	Особо пышный и шелковистый, преимущественно темно-серой окраски с голубоватым или пепельным оттенком вдоль хребтовой части шкурки. Черво с узкой, резко ограниченной белой полосой; паха темные
2. Забайкальский	Пышный, грубоватый, преимущественно темно-серой окраски с буровато-красным оттенком, часто с резко выраженной коричневой полосой вдоль хребтовой части шкурки. Черво с узкой, резко ограниченной белой полосой; паха темные
3. Амурский	Пышный, грубоватый. Окраска хребтовой части шкурки темно-пепельного, серого цвета с легким буроватым налетом
4. Енисейский	Пышный, менее шелковистый, светло-серо-голубой или темно-голубой окраски
5. Ленский	Пышный, средней шелковистости, серо-голубой и пепельно-серой окраски с голубоватым оттенком; встречаются шкурки с коричневатым налетом вдоль хребтовой части шкурки. Черво с узкой, резко ограниченной белой полосой; паха темные
6. Алтайский	Средней пышности и шелковистости, темно-серой окраски с буроватым или серой с голубоватым оттенком, иногда с коричневатобурым налетом вдоль хребтовой части шкурки; окраска захватывает и пух. Черво с узкой, резко ограниченной белой полосой; паха темные
7. Обский	Пышный, мало шелковистый, светло-серой и серой окраски с голубоватым оттенком, иногда с желтоватым налетом на хребтовой части шкурки. Черво с широкой, не резко ограниченной белой полосой, паха белые
8. Северо-Европейский	Средней пышности и мягкости, светло-серой и серой окраски, с голубоватым или буроватым оттенком, часто с коричневой полосой на хребтовой части шкурки. Черво с широкой белой полосой; паха белые
9. Центральный	Мало пышный, грубоватый, серой окраски с буроватым оттенком, преимущественно с узкой рыжей полосой на хребтовой части шкурки и пепельно-серой окраски с сильным рыжеватокрасным оттенком, преимущественно с широкой красной полосой на хребтовой части шкурки; окраска захватывает и пух. Черво с широкой желтовато-белой полосой; паха белые; встречаются шкурки с низким редким волосяным покровом темно-серой окраски, с узкой белой полосой на череве, а также шкурки черно-бурой окраски с ржаво-желтым черевом
10. Телеутка	Очень пышный, но грубоватый, светло-серой окраски, иногда с желтоватым налетом на хребтовой части шкурки. Черво с широкой белой полосой; паха белые
11. Тувинский	Средней пышности и шелковистости, от светло-голубой до темно-голубой окраски

Примечание. Шкурки, добытые в Закавказье, относят к Центральному кряжу.

1.10. Некрашенные шкурки белки по степени чистоты окраски (горбопылости) должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Степень (номер) чистоты окраски	Характеристика волосяного покрова
1	Чистые, без красноватого оттенка или с незначительными признаками горбопылости у основания огузка шкурки
2	С наличием горбопылости у огузка или слегка расплывчатой полосой горбопылости от начала огузка до $\frac{1}{2}$ хребтовой части шкурки
3	С ярко выраженной полосой горбопылости от начала огузочной до $\frac{1}{2}$ хребтовой части или узкой полосой до $\frac{2}{3}$ хребтовой части шкурки
4	С ярко выраженной полосой горбопылости от начала огузочной до $\frac{2}{3}$ хребтовой части шкурки
5	С полосой горбопылости от начала огузочной по всей хребтовой части или с ярко выраженной горбопылостью по всей площади хребтовой части шкурки.

1.9, 1.10. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.11. Крашенные шкурки подразделяют на две группы (к первой относят шкурки Сибирского края, ко второй — Северо-Европейского и Центрального кражей), волосяной покров которых должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Группа	Характеристика волосяного покрова
Первая	Пышный, мягкий
Вторая	Менее пышный, грубоватый

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.12. (Исключен, Изм. № 2).

1.13. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки белки подразделяют по сортам в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Таблица 6*

Сорта	Характеристика волосяного покрова
Первый	Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами, густым пухом
Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися направляющими, остевыми и пуховыми волосами, главным образом, на шейной части шкурки и голове. Шкурки молодняка со слабо развитыми остью и пухом
Третий	Полуволосый, низкий. Допускаются незначительные остатки летнего волоса от головы до передних лапок по линии хребта шкурки и значительные по череву от головы до задних лапок

Примечание. Ранневесенние полноволосые, но слегка перезрелые шкурки с начинающим редеть волосяным покровом должны иметь качественную оценку 90 % от качества шкурок первого сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.14. В зависимости от наличия пороков шкурки подразделяют на группы в соответствии с требованиями табл. 7.

* Табл. 5 исключена.