

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Метод испытания устойчивости окраски
к отбелке перекисью водорода

Textiles. Test method of colour fastness
to hydrogen peroxide bleaching

ГОСТ

9733.15—83

ОКСТУ 8300, 8400, 9000

Срок действия с 01.01.86

до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы и устанавливает метод испытания устойчивости окраски к отбелке перекисью водорода.

Метод основан на обработке рабочей составной пробы из любого текстильного материала, кроме полиамидного, в отбеливающих растворах определенной концентрации, при определенных температурах и времени.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования — по ГОСТ 9733.0—83.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, МАТЕРИАЛЫ

Пробирки П1 30—250 ХС1 ГОСТ 25336—82.

Стеклянная трубка высотой 0,8 м, служащая обратным ходильником.

Водорода перекись по ГОСТ 177—77, 30 %-ный раствор.

Натрия перекись.

Стекло натриевое жидкое по ГОСТ 13078—81, плотностью 1,32 г/см³.

Натрий фосфорнокислый пиро по ГОСТ 342—77 (пирофосфат натрия).

Магний хлористый технический по ГОСТ 7759—73.

Натр едкий технический по ГОСТ 2263—79.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Две смежные ткани размером 10×4 см, первая смежная ткань состоит из того же волокна, что и испытуемая проба, или, в случае смешанной ткани, из волокна, преобладающего в рабочей пробе, вторая — из волокна, приведенного ниже, или, в случае смешанной ткани, из волокна, являющегося вторым преобладающим.

Первое волокно

Хлопок
Шерсть
Шелк натуральный
Лен
Вискоза
Триацетат
Ацетат
Полиэфир
Полиакрил

Второе волокно

Вискоза
Хлопок
Хлопок
Хлопок
Вискоза
Вискоза
Хлопок
Хлопок

Шкала серых эталонов для определения изменения первоначальной окраски рабочей пробы и степени закрашивания смежных тканей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Составную рабочую пробу готовят по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 2).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Составную рабочую пробу сворачивают по длинной стороне в неплотный ролик длиной 4 см, помещают в пробирку, содержащую отбеливающий раствор. Пробирку закрывают пробкой со вставленной в нее трубкой и выдерживают рабочую пробу в отбеливающем растворе при определенных температурах и времени, в соответствии с таблицей.

Состав отбеливающей ванны и условия применения

Состав отбеливающего раствора	вания 1	вания 2	вания 3	вания 4
	для натуральной и регенерированной целлюлозы	для шерсти и ацетатного волокна	для натурального волокна	
Перекись водорода, см ³ /дм ³	5	—	20	20
Перекись натрия, г/дм ³	—	3	—	—
Стекло натриевое жидкое, см ³ /дм ³	5	5	—	5
Пирофосфат натрия, г/дм ³	—	—	5	—