

изм 1 к уе 7-84
изм 2 к уе 11-88

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ПЛАСТИНЫ И ДЕТАЛИ СЛЮДЯНЫЕ

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 10918—82

Издание официальное



Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Е. А. Пыркин (руководитель темы), В. А. Коварский, Л. К. Шарова,
Е. М. Новожеева

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Член Коллегии Н. И. Филиппович

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 декабря 1982 г. № 4602

**ГОСТ
10918—82****ПЛАСТИНЫ И ДЕТАЛИ СЛЮДЯНЫЕ****Методы испытаний**

Micaceous plates and micaceous details. Test methods

Взамен**ГОСТ 10918—75
и ГОСТ 13751—78,
ГОСТ 13752—78,
ГОСТ 3028—78,
ГОСТ 13753—78
в части методов
испытаний**

ОКП 57 2400

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 декабря 1982 г. № 4602 срок действия установлен**с 01.01.84****до 01.06.89****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на слюдяные пластины произвольной формы (в дальнейшем — пластины) и слюдяные детали (в дальнейшем — детали) прямоугольной формы без внутренних отверстий (кроме радиодеталей, телевизионной слюды и слюды мусковит для приборов «3000»), применяемые в качестве диэлектрического материала и различного рода изоляции (электрической, термической, гидротермической), и устанавливает методы их испытаний по следующим показателям:

линейные размеры деталей и размеры пластин;

толщина;

разность толщины по недоснятию;

природные дефекты и дефекты обработки пластин и деталей: волнистость, морщинистость, горбины, зажимистость, проколы, минеральные включения, минеральные пятна, газовые включения, трещины, расслоения, заусеницы, выхваты, выбоины, завернутый край, отлом углов, надлом, пережатость, загрязнение поверхности;

токопроводящие включения;

тангенс угла диэлектрических потерь;

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1983

относительная диэлектрическая проницаемость;
удельное объемное электрическое сопротивление;
удельное поверхностное электрическое сопротивление;
электрическая прочность;
напряжение поверхностного искрения;
нагревостойкость.

1. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ

1.1. Место, метод отбора и размер проб должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Наименование материала	Порядок отбора проб
1. Линейные размеры, толщина; разность толщины по недоснятию; природные дефекты и дефекты обработки пластин и деталей	Слюда конденсаторная; слюда обрезная для щеткодержателей; слюда обрезная мусковит для водомерных колонок высокого давления; слюда обрезная для тепловых элементов, смотровых окон промышленных печей и бытовых приборов, слюда для секций электродвигателей; слюда прокладочная; слюда для фотозлектронных умножителей и особых коллекторов; слюда стержневая и экранная; пластины слюдяные для агрегатов зажигания реактивных двигателей	100 пластин или деталей от каждого ящика (по 20 пластин или деталей от 5 пачек или пакетов)
	Слюда щипаная размеров 50—6	200 пластин от каждого ящика (по 40 пластин от 5 пачек или пакетов)
	Слюда щипаная размеров 6М, 4 и 4М	200 пластин из разных мест ящика
	Слюда щипаная размера 05М	Проба массой (20 ± 1) г из разных мест ящика
2. Токопроводящие включения	Слюда конденсаторная	Детали, отобранные по подпункту 1
3. Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 10^6 Гц	То же	10 деталей из числа выдержавших испытания по подпунктам 1 и 2