

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ШКУРКИ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ
ВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 17714-72

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ШКУРКИ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ ВЫДЕЛАННЫЕ

ГОСТ
17714—72*

Технические условия

Dressed skins of small rodents.
SpecificationsВзамен
ГОСТ 8271—57
и ОСТ 36760, кроме
шкурок крота

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16/V 1972 г. № 995 срок введения установлен

Проверен в 1979 г. Срок действия ограничен

с 01.07.1973 г.
до 01.01.1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные и крашенные шкурки мелких грызунов: бурундука, водяной крысы, сони-полчка, суслика и хомяка.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением их конфигурации и симметрично расправлены.

1.2. Волосяной покров шкурок должен быть чистый, рассыпчатый, у крашенных шкурок — равномерно окрашенный.

1.3. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой и давать потяжку по всем направлениям.

1.4. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки должны быть подобраны по густоте, высоте и окраске волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, не вычинивают.

1.5. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными глянцевыми нитками № 80 трех или шести сложений или № 100 трех сложений по ГОСТ 6309—80 без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек, с частотой стежков не менее 6 на 1 см длины шва. Высота шва не должна превышать

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (август 1980 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1979 г. (ИУС 11—79)

© Издательство стандартов, 1980

1,5 мм. Швы должны быть преимущественно продольными и хорошо расправленными.

1.6. По физико-химическим показателям шкурки мелких грызунов должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименования показателей	Нормы
Температура сваривания кожной ткани, °С, не менее	60
Содержание влаги в кожной ткани при отборе проб, %, не более	14,0
pH водной вытяжки кожной ткани	3,5—7,5
Содержание несвязанных жировых веществ в волосяном покрове, экстрагируемых органическими растворителями, %, не более	3,0
Устойчивость окраски волосяного покрова крашенных шкурок к сухому трению:	
по шкале устойчивости окраски, баллы, не более	2,0
по шкале серых эталонов, баллы, не менее	4,0

(Измененная редакция, Изм. № 1)

1.7. Волосяной покров некрашенных шкурок мелких грызунов по видам и кряжам должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Виды шкурок	Кряж	Характеристика волосяного покрова шкурок
Бурундук	—	Низкий, мягкий. Окраска хребта серовато-желтая или рыжеватая. На хребте имеется пять продольных черных полос. Червое сероватое
Крыса водяная	—	Средней высоты, мягкий. Окраска хребта сероватая, светло-коричневая или черно-бурая. Червое ржаво-белое или бурое
Соня-полчок	—	Низкий, мягкий. Окраска хребта серая или буровато-серая. Червое белое
Суслик	Заволжский	Высокий, мягкий. Окраска хребта серая или желтовато-серая с серебристым налетом и неясными беловатыми крапинами. Червое желтое или серовато-желтое

Продолжение

Виды шкурок	Кряж	Характеристика волосяного покрова шкурок
Суслик	Сибирский: восточно-си- бирский	Высокий, мягкий. Окраска хребта светло-пепельно-серая с неясными беловатыми крапинами. Череве тускло-желтое
	западно-сибир- ский	Менее высокий, мягкий. Окраска хребта серо-бурая, с неясными беловатыми или желтоватыми крапинами. Череве тускло-желтое
	Южный	Низкий, грубый. Окраска хребта серая с рыжеватым оттенком, с неясными расплывчатыми крапинами. Череве сероватое или серо-желтое
	Воронежский (крапчатый)	Низкий. Окраска хребта темно-коричневая с ясными белыми крапинами. Череве желтоватое
	—	—
Хомяк: красный	—	Средней высоты, мягкий. Окраска хребта ржаво-буроватая или ржаво-желтая. На боках белые пятна. Череве черное или черно-бурое
черный	—	Средней высоты, менее мягкий. Окраска черная или черная с белыми пятнами
черно-бурый	—	Менее высокий, мягкий. Окраска черная с буроватым оттенком, без белых пятен на боках

1.8. Размеры шкурок должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

см²

Виды шкурок	Размеры шкурок					
	особо крупный		крупный		мелкий	
	Некра- шенные	Кра- шенные	Некрашенные	Крашенные	Некрашенные	Крашенные
Бурундук	—	—	Св. 75	—	До 75 вкл.	—
Крыса водя- ная	—	—	Св. 170	Св. 160	От 90 до 170 вкл.	От 90 до 160 вкл.
Соня-полчок	—	—	Св. 75	Св. 65	До 75 вкл.	До 65 вкл.
Суслик: Заволжский, Сибирский	Св. 330	Св. 300	Св. 220 до 330 вкл.	От 200 до 300 вкл.	От 70 до 220 вкл.	От 60 до 200 вкл.