

НИФСыТР ЦСМ при МЭ КР

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСТ 10530—79

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Москва
ИПК Издательство стандартов
2003

Поправка к ГОСТ 10530—79 Изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия [Переиздание (по состоянию на июль 2008 г.)]

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Информационные данные. Пункт 3	ГОСТ 5.1739—72	ГОСТ 5.1289—72

(ИУС № 9 2009 г.)

**ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ**

Общие технические условия

**ГОСТ
10530—79**

Textile decorative piece-goods.
General specifications

МКС 59.080.30
ОКП 83 1600, 83 8900, 83 3110

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября 1979 г. № 4139 дата введения установлена

01.01.81

Настоящий стандарт распространяется на штучные текстильные декоративные изделия, вырабатываемые из всех видов текстильных нитей и пряжи, кроме шерстяной и полушерстяной.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Декоративные штучные изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технических описаний и по технологическому режиму, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Декоративные штучные изделия по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцам, утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ 15.007.

1.3. По устойчивости окраски штучные декоративные изделия должны соответствовать ГОСТ 7913, ГОСТ 23433 и ГОСТ 7780.

1.1—1.3. **(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).**

1.3а. Белизна белых льняных и полульняных покрывал должна быть не менее 80 %.

1.3б. Присутствие свободного хлора и кислот в льняных и полульняных штучных декоративных изделиях не допускается.

1.3а, 1.3б **(Введены дополнительно, Изм. № 5).**

1.4. Размеры декоративных штучных изделий должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование изделия	Размер изделия (без бахромы), см	
	Ширина	Длина
Скатерти (плюшевые, ковровые безворсовые и из декоративных тканей)	133	133
	140, 150	140, 150, 160, 170, 180, 200, 215
	160	160
Покрывала (плюшевые, ковровые безворсовые и из декоративных тканей)	120, 140, 145, 150, 155, 160, 170,	200, 212
	190, 220, 230, 240, 250	
	140	85, 12
	100	118, 132, 140
	90	112

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Сборник стандартов «Изделия текстильные. Технические условия. Методы испытаний. Нормы», 2003

© Издательство стандартов, 1979

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2008

Наименование изделия	Размер изделия (без бахромы), см	
	Ширина	Длина
Накидки для кресла (плюшевые, ковровые безворсовые и из декоративных тканей)	50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	100, 120, 140, 145, 150, 155 160
Ковры (плюшевые, безворсовые)	140	200, 210, 215, 220
	150	105, 200, 212, 225
	160	80, 100, 200, 215, 250
	170	320
Панно	50, 65	105, 120
Купоны для диванных подушек	50	50
Портьеры	120, 130, 140, 150, 160	240, 250
Рушник тканый	40, 45, 50	140, 195, 230
Покрывала льняные и полульняные	110	125, 140
	140	110
	140, 150, 160, 170, 200, 210	210

Примечания:

1. Отклонения по размерам изделий не должны превышать, см:

- ± 1,5 — до 70 см включ.;
- ± 2,0 — не более 70 до 100 см включ.;
- ± 2,5 — более 100 до 150 см включ.;
- ± 3,0 — более 150 до 170 см включ.;
- ± 3,5 — более 170 см.

1а. Отклонения по длине льняных и полульняных покрывал не должны превышать, см:

- ± 3,0 — при длине 110 см;
- ± 4,0 » » 140 см;
- ± 5,0 » » 125 см;
- ± 6,0 » » 210 см.

2. Отклонения по размерам изделий, выработанных из высокообъемной пряжи, увеличиваются соответственно на, см:

- ± 0,5 — до 100 см включ.;
- ± 1,0 — более 100 до 150 см включ.;
- ± 1,5 — более 150 см.

3. Допускается по требованию потребителя выработка изделий других размеров.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4, 5).

1.5. Декоративные штучные изделия должны выпускаться заработанными кромкой краями с подшивными обрезными краями, с осыпкой или бахромой, обшитыми вязаной тесьмой или тканой лентой по ГОСТ 18827.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.6. Бахрома по цвету должна гармонировать с фоном или рисунком изделия и иметь прочное или особо прочное крашение.

Масса 1 м бахромы при ширине 7—10 см не должна превышать 50 г.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применять бахрому других ширин.

1.7. Обрезные края изделий должны быть обработаны:

зигзагообразной строчкой шириной 4—5 мм, тесьмой или лентой, пришитой зигзагообразной строчкой шириной 4—5 мм, с шириной захвата края 10—15 мм;

на машине оверлок строчкой шириной 3—5 мм. Количество стежков на 1 см должно быть не менее 3;

швом в подгибку с закрытым срезом;

на машине оверлок и швом в подгибку с открытым срезом.

Ширина шва в подгибку должна быть 10—15 мм. Количество стежков на 1 см должно быть 3—4. Количество стежков на 1 см для льняных и полульняных штучных декоративных изделий должно быть 2—3.

Швы должны быть обработаны хлопчатобумажными нитками по ГОСТ 6309 или другими видами ниток, выпускаемых в соответствии с нормативно-технической документацией.