

**ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ТКАНЫЕ ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ
И ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ (СМЕШАННЫЕ)**

Определение сортности

Woven piece-goods from
pure wool and half-wool (mixed).
Determination of sorts

**ГОСТ
1178—75**

МКС 59.080.30



Дата введения 01.07.76

Настоящий стандарт распространяется на чистошерстяные и полушерстяные (смешанные) готовые штучные тканые изделия, вырабатываемые из шерсти в сочетании с растительными и химическими волокнами или нитей из них, и устанавливает определение их сортности.

Стандарт не распространяется на штучные изделия специального назначения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При определении сортности каждое изделие сравнивают по художественно-эстетическим показателям с образцом, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007.

Штучные изделия, не соответствующие по художественно-эстетическим показателям образцу, считают несоответствующими требованиям стандарта.

1.2. Штучные изделия подразделяют на группы I и II.

К I группе относятся суконные платки, шарфы, палантины, пледы, одеяла и др.;

Ко II группе относятся камвольные платки, шарфы, покрывала, скатерти и др.

1.3. На штучные изделия устанавливают два сорта: 1-й и 2-й.

1.4. Сорт изделия устанавливают в зависимости от наличия пороков внешнего вида и отклонений по линейным размерам.

1.5. Суммарное количество разных по наименованию пороков внешнего вида в изделии не должно быть более указанного в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

| Площадь изделия, м ² | Количество пороков для | |
|---------------------------------|------------------------|------------|
| | 1-го сорта | 2-го сорта |
| До 0,5 | 1 | 2 |
| Св. 0,5 « 1,5 | 2 | 3 |
| « 1,5 « 2,5 | 2 | 4 |
| « 2,5 | 3 | 4 |

1.6. Пороки внешнего вида делятся на:

- распространенные по всему изделию — засоренность репьем, мушковатость, разнооттеночность, замытый кремовый фон, растечка краски или растраф рисунка;
- местные, расположенные на ограниченном участке изделий, — утолщенные нити, пятна, слеты, пролеты, недосеки, непропечатанные места, належки.



С. 2 ГОСТ 1178—75

1.7. В штучных изделиях не допускаются следующие пороки:

- разорванные или оторванные кромки, дыры, подплетины;
- отсутствие обшивки, подрубки, гофрировки, осыпки и обвязки изделий, для которых они предусмотрены стандартами или техническими условиями;
- незаделанные или незакрепленные концы нитей на швах при обшивке краев изделий, а также незаделанные концы вышивки или шнура;
- плохо приработанный отрыв основы;
- остановы от набивки и крашения;
- подрубка и обшивка изделий нитками, отличными по цвету от фона, каймы или рисунка изделия или от принятых сочетаний цветов;
- резкая разнооттеночность по фону и кайме изделия по сравнению с образцом-эталоном.

1.6, 1.7. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.8. Для взрослых одеял 2-го сорта допускаются отклонения по длине (по обрезной стороне) от минимального размера, установленного стандартами или техническими условиями, минус 4 см включительно, для детских — минус 2 см включительно.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА ИЗДЕЛИЯ ПО НАЛИЧИЮ ПОРОКОВ ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1. Пороки внешнего вида определяют просмотром изделий с лицевой стороны в расправленном виде на разбраковочном столе при отраженном свете. Изделия, ворсованные с двух сторон, просматривают с каждой стороны. При наличии в этих изделиях пороков с двух сторон учитывают только пороки на той стороне, которая имеет наибольшее их количество.

В спорных случаях просмотр изделий производят при естественном освещении.

2.2. При определении сорта готовых изделий не учитывают:

- превышение максимальных размеров платков при условии сохранения их квадратной формы;
- следы от булавок на углах платков ручной набивки.

2.3. Пороки, распространенные по всему изделию, растечка краски или растраф рисунка, не портящие внешнего вида изделия, замытый кремовый фон, засоренность репьем и мушковатость в изделиях 1-го сорта не допускаются.

В изделиях 2-го сорта допускается не более двух распространенных пороков, степень выраженности которых определяется в соответствии с образцом порока, утвержденным изготовителем совместно с потребителем.

2.4. В зависимости от наличия пороков внешнего вида изделия относят к 1-му или 2-му сорту согласно табл. 2.

Т а б л и ц а 2

| Наименование пороков | Количество пороков или размер одного порока для изделий | | | |
|----------------------|---|------------|------------|------------|
| | I группы | | II группы | |
| | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |

Неровнота, отсутствие и загрязнение нитей

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 1. Жгуты, слеты, спуски, сукрутины, присучки, заработанный чистый пух в общей сложности: от двукратной до трехкратной толщины нити, включительно, шт. | 2 | 7 | — | — |
| от трехкратной до пятикратной толщины нити включительно, шт. | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2. Утолщенные нити основы и утка более двукратной до трехкратной толщины включительно, размером в общей сложности от однократной до двукратной длины или ширины изделия, шт. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Близны, масляные, загрязненные, различные по цвету нити — каждый порок в одну нить; прометки, пролеты размером в общей сложности от однократной до двукратной ширины или длины изделия, шт. | 0 | 1 | 0 | 1 |