

РЦСМ НТИ

КОН. Л. Н. Н. ЭКЗЕМПЛЯР



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КАРТОН ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8740—85

Издание официальное

БЗ 3—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАРТОН ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

Технические условия

ГОСТ
8740—85

Linerboard. Specifications

ОКП 54 4443

Дата введения 01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на картон, применяемый в качестве облицовочного слоя при изготовлении гипсокартонных листов.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от назначения и показателей качества картон должен вырабатываться двух марок:

Л — для облицовки лицевой стороны гипсокартонных листов;

Т — для облицовки тыльной стороны гипсокартонных листов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Картон должен выпускаться в рулонах с обрезанными кромками диаметром (1100 ± 100) мм.

Ширина рулонов картона должна быть:

(1265 ± 5) мм — для лицевой стороны гипсокартонных листов;

$(1190 - 5)$ мм — для тыльной стороны гипсокартонных листов.

По согласованию потребителя с изготовителем допускается выпуск рулонов картона других размеров.

Пример условного обозначения картона марки Л, шириной рулона 1265 мм:

Картон Л—1265 — ГОСТ 8740—85

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Картон должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Показатели качества картона должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма для марок			Метод испытания
	Л		Т	
	Высший сорт	Первый сорт		
1. Масса картона площадью 1 м^2 , г	300 ± 15	300 ± 20	370 ± 15	По ГОСТ 13199 По ГОСТ 13525.1
2. Разрушающее усилие картона, Н, не менее в машинном направлении: при ширине образца 50 мм	735	690	640	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985
© ИПК Издательство стандартов, 1998
Переиздание с Изменениями