

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЛИЗНЫ

ГОСТ 18054—72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Метод определения белизны

Textil.
Method of determination of whiteness

ГОСТ
18054—72*

Взамен
ГОСТ 9715—61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июля 1972 г. № 1489 срок введения установлен

Проверен в 1981 г. Пост. № 4938. Срок действия продлен

с 01.01. 1974 г.

до 01.01. 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 01.01. 89
2000 Р-86

Настоящий стандарт распространяется на ткани, трикотажное полотно, нетканые текстильные материалы, текстильно-галантерейные изделия, пряжу и нити из волокон животного и растительного происхождения, из искусственных и синтетических волокон и их смесей и устанавливает метод определения белизны отбеленных неокрашенных текстильных материалов, содержащих и не содержащих оптические отбелители, и степени устойчивости белизны отбеленных неокрашенных текстильных материалов.

Сущность метода заключается в измерении коэффициента отражения поверхности образца испытуемого материала в синей области спектра при светофильтре, воспроизводящем в комбинации с фотоприемником стандартную кривую сложения $\bar{g}(\lambda)$, по отношению к коэффициенту отражения идеально белой поверхности, равному 100%.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

- 1.1. Отбор образцов для проведения испытания производят:
тканей — по ГОСТ 3810—72;
- трикотажного полотна — по ГОСТ 8844—75;
- нетканых материалов — по ГОСТ 13587—77;
- текстильно-галантерейных изделий — по нормативно-техничес-

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (апрель, 1982 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1977 г., ноябре 1981 г.; Пост. 4939, 16 11 81 (ИУС 12—77, 1—82).

ской документации, утвержденной в установленном порядке; пряжи и нитей — по ГОСТ 6611.0—73.

Допускается определять белизну непосредственно в кусках текстильных материалов (без выреза образцов).

1.2. Образцы должны быть сухими, кондиционирование перед испытаниями не требуется.

1.3. На образцах не должно быть пятен, цветных просновок, прядильных, ткацких и механических пороков.

1.4. Образцы до проведения испытаний должны храниться в условиях, предохраняющих их от загрязнения.

2. АППАРАТУРА

2.1. Белизну текстильных материалов определяют на фотоэлектрическом фотометре (например, лейкотметре народного предприятия К. Цейсс (ГДР) с дополнительно установленным светофильтром из стекла марки БС-8), обеспечивающем:

а) возможность измерения коэффициента отражения испытуемого образца при синем светофильтре, воспроизводящем в комбинации с приемником света и другими оптическими деталями фотометра кривую спектральной чувствительности, соответствующую стандартной кривой сложения $\bar{z}(\lambda)$ с эффективной длиной волны $(457 \pm 2,5)$ нм и полушириной (40 ± 5) нм;

б) освещение испытуемого образца направленным световым пучком, падающим перпендикулярно к поверхности образца с допустимым отклонением оси пучка от нормали не более 4° , и измерение отраженного света с помощью интегрирующего шара; допускается освещение образца диффузным светом от интегрирующего шара и измерение светового потока, отраженного по нормали к поверхности; общая поверхность отверстий в интегрирующем шаре не должна превышать 8% поверхности шара;

в) для определения белизны образцов, не содержащих оптические отбелители, соответствие спектрального распределения излучения лампы накаливания стандартному источнику света А по ГОСТ 7721—76;

г) для определения белизны образцов, содержащих оптические отбелители, применение источника света, создающего освещение, близкое к дневному (например, ртутная лампа высокого давления с преимущественным излучением спектральной линии с длиной волны 366 нм, снабженная корректирующим светофильтром из стекла марки БС-8 по ГОСТ 9411—81 толщиной 1, 2 мм, либо источник Д);

д) определение белизны с погрешностью, при которой общая ошибка измерений не превышает 0,5% коэффициента отражения при измерении белизны образцов, не содержащих оптические от-

беливатели, и 1% коэффициента отражения при измерении образцов, содержащих оптические отбеливатели.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Используемые при измерениях эталонные пластины должны не реже одного раза в два года калиброваться во Все-союзном научно-исследовательском институте метрологии; для нее должен быть определен коэффициент отражения по отношению к идеально белой поверхности при синем светофильтре, имеющем характеристику, указанную в п. 2.1а.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Для определения белизны тканей, трикотажного полотна, нетканых материалов и текстильно-галантерейных изделий образцы испытуемого материала должны быть сложены в несколько слоев. Выбирают такое количество слоев, при котором добавление еще одного слоя не влияет на величину коэффициента отражения.

3.2. Поверхность образцов тканей, трикотажного полотна, нетканых материалов и текстильно-галантерейных изделий не должна иметь заломов. Образцы должны быть хорошо проглажены с изнаночной стороны.

3.3. Образцы пряжи и нитей наматывают на картонную или металлическую пластину параллельными слоями на мотовиле. Количество слоев должно быть не менее трех. Методика определения необходимого количества слоев указана в п. 3.1.

3.4. Измеряемый участок образца или куска должен быть 70×100 мм.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Белизну измеряют на фотометре при введенном синем светофильтре, имеющем характеристику, указанную в п. 2.1а.

При определении белизны образцов, не содержащих оптические отбеливатели, используют световой поток лампы накаливания фотометра в соответствии с п. 2.1в.

При определении белизны образцов, содержащих оптические отбеливатели, используют оба источника света лейкометра, последовательно выполняя измерения при освещении образцов лампой накаливания и ртутной лампой с корректирующим светофильтром из стекла БС-8, либо прибор с источником света Д.

4.2. Перед каждой серией измерений фотометр настраивают по эталонной пластине, коэффициент отражения которой наиболее близок к коэффициенту отражения испытуемых образцов.