

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КРАСКИ ПЕЧАТНЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КРАСКИ НА БУМАГЕ

ГОСТ 6592—73

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

КРАСКИ ПЕЧАТНЫЕ
Метод определения закрепления
краски на бумаге

Printing paints,
 Method of determining
 paint fixation on paper

ГОСТ
6592-73*

Взамен
 ГОСТ 6592-53

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 декабря 1973 г. № 2699 срок введения установлен

с 01.01.1975 г.

Проверен в 1979 г. Срок действия продлен

продлен до 01.01.1985 г. 90л
ИЭС 6-84л

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на краски высокой и офсетной печати и устанавливает метод определения закрепления краски на бумаге.

Сущность метода заключается в определении времени, по истечении которого оттиски, сделанные типографскими или офсетными красками, могут быть пущены в дальнейшую обработку. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1. АППАРАТУРА

1.1. Для определения закрепления краски на бумаге применяют прибор с механическим пальцем (см. чертеж), состоящий из подвижной стальной плиты размером 80×200 мм, стального стержня (механический палец), обеспечивающего удельное давление 1 кгс/см² и укрепленного над плитой в вертикальном положении.

Рукояткой или мотором плиту можно перемещать из исходного положения вправо и обратно.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (ноябрь 1979 г.) с изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1975 г., в июле 1979 г. (ИУС 7-1979 г.).

© Издательство стандартов, 1980