

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСТ 12855—77

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

**ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ  
ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2007

к ГОСТ 12855—77 Пластина резиновая для трансформаторов. Технические условия (см. Издание. Январь 2007 г.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Информационные данные. Пункт 6	с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6	с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в марте 1981 г., январе 1983 г., декабре 1983 г., июле 1985 г., июне 1987 г., феврале 1989 г.

(ИУС № 5 2007 г.)

## ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

## Технические условия

ГОСТ  
12855—77

Rubber sheet for transformers. Specifications

МКС 83.140.99  
ОКП 25 4321

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на вулканизованную резиновую пластину, предназначенную для изготовления различных неподвижных уплотнений, используемых в трансформаторах и других электротехнических устройствах, исполнения У, УХЛ, ХЛ, Т категории I по ГОСТ 15150.

## 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Резиновую пластину изготавливают двух типов:

УМ — универсальная маслотепломорозостойкая,  
ОМ — озономорозостойкая.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Пластину выпускают в виде листов, рулона, полос и шнуря.

Пластину типа УМ выпускают в виде листов, рулона, полос и шнуря; пластину типа ОМ — листов.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

1.3. Основные размеры пластины должны соответствовать указанным в табл. 1—2.

Таблица 1  
Размеры, мм

Вид пластины	Длина		Ширина		Толщина	Диаметр	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
Лист	250—1000		250—800			—	—
Рулон	800—5000	± 50	200—800	± 25	2—25	—	—
	800—5000		800—1200				
Полоса	1000—20000	± 50	10—40	± 2,0	4—16	—	—
Шнур	1000—20000	± 50	—	—	—	8,0	± 1,0
						10,0	± 1,0
						12,0	± 1,2
						16,0	± 1,6



Таблица 2  
Толщина пластины, мм

Номин.	Пред. откл. листа	Пред. откл. рулона	Пред. откл. полосы
2	± 0,3	± 0,4	—
3	± 0,4	± 0,5	—
4		± 0,6	± 0,6
5	± 0,5	± 0,7	± 0,7
6	± 0,6	± 0,8	± 0,8
8	± 0,8	± 1,0	± 1,0
10	± 1,0	± 1,2	± 1,2
12			
16	± 1,2	± 1,6	± 1,6
20	± 1,5	± 2,0	—
25	± 1,8	± 2,2	—

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 5, 6).**

1.4. Листы и рулоны выпускают длиной и шириной, кратной 50, полосы выпускают по длине, кратной 50, и ширине, кратной 5. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать полосы шириной, кратной 2.

Пример условного обозначения пластины типа УМ, изготавляемой в виде листа толщиной 4 мм, шириной 250 мм, длиной 5000 мм:

*УМ Лист 4×250×5000 ГОСТ 12855—77*

То же, в виде рулона толщиной 4 мм, шириной 250 мм, длиной 5000 мм:

*УМ Рулон 4×250×5000 ГОСТ 12855—77*

То же, в виде полосы толщиной 4 мм, шириной 20 мм, длиной 5000 мм:

*УМ Полоса 4×20×5000 ГОСТ 12855—77*

То же, в виде шнуря диаметром 8 мм:

*УМ Шнур Ø 8 ГОСТ 12855—77*

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4, 5, 6).**

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Резиновая пластина должна изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Поверхность пластины должна быть ровной. На поверхности и в срезе пластины не допускаются:

включения и углубления свыше 0,50 мм при толщине пластины до 5 мм; свыше 0,75 мм при толщине пластины свыше 5 до 10 мм; свыше 1,00 мм при толщине пластины свыше 10 до 20 мм; свыше 1,50 мм при толщине пластины свыше 20 мм более пяти шт. на площади 250×250 мм или более десяти на площади 500×500 мм и более тридцати на участке длиной 1 м (для рулона и полосы);

пузыри площадью более 1 см<sup>2</sup>; общая площадь пузырей не должна превышать 10 см<sup>2</sup> на 1 м<sup>2</sup> пластины;

складки при бинтовке шириной свыше 4 мм, длиной более 100 мм и глубиной более допуска по толщине рулона или полосы более пяти на 1 м;

поперечный отпечаток от сдавливания концов рулона при бинтовке более допуска на толщину; рассложение по торцам и кромкам рулона или полосы длиной более 5 мм, шириной более 1 мм свыше шести на 1 м.

**(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).**

2.3. На поверхности пластины допускаются отпечатки и неровность в пределах допуска на толщину пластины, а также разнотон. В срезе пластины допускается наличие отдельных пор диаметром не более 0,3 мм в количестве не более 3 шт. на 1 см<sup>2</sup>.

2.4. По физико-механическим показателям пластина должна соответствовать нормам, указанным в табл. 3.